

การศึกษาคุณสมบัติปอชโซลานของเถ่าถ่านหินบิทูมินัส

ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์^{1*} สรัณกร เหมะวิบูลย์² และสายรุ้ง อวยพรกชกร¹

¹ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ²ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมือง พิษณุโลก 65000
E-mail: khuanjitb@nu.ac.th

รับบทความ: 14 ธันวาคม 2560 แก้ไขบทความ: 29 มีนาคม 2561 ยอมรับตีพิมพ์: 11 มิถุนายน 2561

บทคัดย่อ

เถ่าถ่านหินหรือเถ่าลอยเป็นวัสดุปอชโซลานที่นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุผสมในงานคอนกรีตต่าง ๆ เพื่อทดแทนการใช้ซีเมนต์ การประเมินคุณสมบัติปอชโซลานของเถ่าลอยจึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีความต้องการผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ยั่งยืนมากขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติปอชโซลานของเถ่าลอยจากจังหวัดระยองที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินบิทูมินัสจากสี่แหล่ง คือ Blair Athol (B), Blair Athol Malavan (BM), Hunter Valley (H) และ Hunter Malavan (HM) จากการศึกษสมบัติทางเคมีและกายภาพพบว่าเถ่าลอยทั้งสี่ชนิดจัดอยู่ในประเภท F และจากการประเมินความสามารถในการทำปฏิกิริยาปอชโซลานิกด้วยการติดตามค่าการนำไฟฟ้าของสารผสมเถ่าลอยในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่า มีความไวในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกระดับเดียวกัน ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้ช่วยในการประเมินสมบัติเบื้องต้นของเถ่าลอยที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากการผลิตซีเมนต์และยังช่วยลดปัญหาการกำจัดเถ่าลอย

คำสำคัญ: คุณสมบัติปอชโซลาน เถ่าถ่านหินบิทูมินัส ค่าการนำไฟฟ้า

A Study of the Pozzolanic Property of a Variety of Bituminous Fly Ashes

Khuanjit Hemavibool^{1*}, Saranagon Hemavibool² and Sairoong Ouypornkochagorn¹

¹Department of Chemistry, Faculty of Science, and ²Department of Civil Engineering,
Faculty of Engineering, Naresuan University, Muang, phitsanulok 65000, Thailand

*E-mail: khuanjitb@nu.ac.th

Received: 14 December 2017 Revised: 19 March 2018 Accepted: 11 June 2018

Abstract

The pulverized fuel ash or fly ash is commonly used as a substitute for cement within concrete in various applications. Assessment of the pozzolanic property of fly ash is increasingly important because of the need for more sustainable cementitious products. The aims of this research is to investigate the pozzolanic property of Rayong fly ashes which are byproduct from burning four types of pulverized Bituminous coals including Blair Athol (B), Blair Athol Malavan (BM), Hunter Valley (H) and Hunter Malavan (HM). These fly ashes were all classified as a Class F by chemical and physical characterizations. Evaluation of pozzolanic activity of fly ashes was carried out by monitoring of conductivity of fly ash suspensions in calcium hydroxide solution, classifying all fly ashes in same reactivity level. The results from this study would help to evaluate the quality of bituminous fly ashes for use as a cement replacement in order to reduce pollution caused by cement production and solve disposal problems of fly ash.

Keywords: Pozzolanic property, Bituminous fly ash, Conductivity

บทนำ



คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้งานกันแพร่หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี ทั้งความแข็งแรง ความทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มาก และหล่อขึ้นรูปร่างต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ ซึ่งวัสดุหลักที่ทำหน้าที่ยึดประสานคือปูนซีเมนต์ ทำให้ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้น (Vekariya and

Pitroda, 2013) แต่ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ต้องใช้เชื้อเพลิงและพลังงานสูงมาก รวมทั้งได้มีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจำนวนมากที่มีส่วนสำคัญต่อการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Zhang et al., 2014) จึงมีความพยายามลดการใช้ปูนซีเมนต์ให้น้อยลง โดยพัฒนาวัสดุผสมเพิ่มในงานคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตมีคุณสมบัติ



เหมือนเดิมแต่ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ให้น้อยลง ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุปอซโซลาน (pozzolanic materials) คือ เป็นวัสดุที่มีซิลิกาหรือซิลิกาและอลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก (Bjegovic, 2012) โดยทั่วไปวัสดุปอซโซลานไม่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน แต่เมื่อมีน้ำหรือความชื้นที่เพียงพอจะสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อุดมภูมิปกติ ทำให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน (ASTM C618) โดยวัสดุปอซโซลานที่นิยมใช้มาก ได้แก่ ถ้ำลอย (fly ash) ถ้ำแกลบ (rice husk ash) ถ้ำภูเขาไฟ (volcanic ash) ตะกรันจากเตาถลุง (blast furnace slag) และซิลิกาฟุ้ง (silica fume) (Bernal et al., 2015; Jenjirapanya and Krammart, 2016; Samad et al., 2017) การใช้ถ้ำลอยทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากได้คุณสมบัติของคอนกรีตที่ดีขึ้นทั้งด้านกำลังอัด ความทนทาน ลดความเสี่ยงของการแตกร้าว และเพิ่มความแข็งแรงในระยะยาว เมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เพียงอย่างเดียว (Kongsook et al., 2013)

ถ้ำลอยหรือถ้ำถ่านหินเป็นวัสดุพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นวัสดุที่มีความละเอียด มีอนุภาคใหญ่กว่าปูนซีเมนต์เล็กน้อย ลักษณะและสมบัติของถ้ำลอยจะขึ้นอยู่กับประเภทของถ่านหินที่ใช้และวิธีการเผา ในการผลิตคอนกรีตเมื่อเติมถ้ำลอยลงไปร่วมด้วย จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นในคอนกรีต เริ่มจากไตรแคลเซียมซิลิเกต ($3\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ หรือ C_3S) และไดแคลเซียมซิลิเกต ($2\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$ หรือ C_2S) ในปูนซีเมนต์ทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำให้ได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ($3\text{CaO}\cdot 2\text{SiO}_2$ หรือ CSH)

เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน ดังในสมการ (1) และ (2)



ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการรับกำลังอัดเพิ่มขึ้น และจะเกิดเป็นสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) แทรกอยู่ในช่องว่างของคอนกรีต ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับถ้ำลอยที่มีองค์ประกอบของซิลิกาออกไซด์และอลูมินาออกไซด์ เรียกว่า ปฏิกิริยาปอซโซลานิก (pozzolanic reaction) ดังในสมการ (3) และ (4) ผลผลิตของปฏิกิริยานี้จะได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเพิ่มขึ้น ทำให้กำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้น



เนื่องจากถ้ำลอยมีทั้งผลทางกายภาพ (physical effects) และผลทางเคมี (chemical effects) ต่อสมบัติของคอนกรีต โดยผลทางกายภาพขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และลักษณะพื้นผิวของถ้ำลอย ถ้าลักษณะอนุภาคกลมจะช่วยให้คอนกรีตไหลตัวได้ดีขึ้น แต่หากมีความพรุนและมีพื้นที่ผิวสูง จะต้องการน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยในการไหลตัว สำหรับผลทางเคมีจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกของถ้ำลอย ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดความสามารถในการทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกของถ้ำลอย โดยการวัดความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกสามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี เช่น ความแข็งแรงทางแรงกด (compressive strength)

ที่เวลา 14 และ 28 วัน (Sudhakar and Asha, 2013) การวัดดัชนีการพัฒนากำลังมัดของคอนกรีต (strength activity index) ที่อายุ 7 และ 28 วัน (ASTM C618) การหาค่ากำลังมัดของคอนกรีตที่เติมเถ้าลอยที่เวลาต่าง ๆ (Lowe, 2012) การหาปริมาณของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (thermo-gravimetric analysis) เป็นเวลา 14 วัน (Baert et al., 2007) และเทคนิควัดค่าการนำไฟฟ้าในการติดตามปฏิกิริยาปอซโซลานิกตั้งแต่ 10–10,000 วินาที (Payá et al., 2001) โดยอาศัยการวัดค่าการนำไฟฟ้าของเถ้าลอยในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เติมลงไป ใช้เป็นตัวแทนผลผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากกระบวนการทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน พบว่า เป็นเทคนิคที่รวดเร็วและสามารถใช้ทำนายระดับความเป็นปอซโซลานิกของเถ้าลอยได้

ในปัจจุบันเถ้าลอยที่นิยมนำมาใช้งานผสมคอนกรีตได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แต่ยังมีเถ้าลอยที่ได้จากโรงไฟฟ้าจากแหล่งอื่นที่ได้จากการเผาถ่านหินบิทูมินัส ซึ่งเป็นถ่านหินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาสมบัติเบื้องต้นทางกายภาพและเคมี และความสามารถในการทำปฏิกิริยาปอซโซลานิกของเถ้าถ่านหินบิทูมินัส ซึ่งนำเข้ามาจากแหล่งต่าง ๆ เปรียบเทียบกัน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำไปใช้ในงานคอนกรีตต่อไป ทำให้สามารถนำเถ้าลอยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่า ลดปัญหาในการกำจัดทิ้ง และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์

วิธีดำเนินการวิจัย

วัสดุและสารเคมี:

- เถ้าลอยหรือเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าจังหวัดระยองที่ได้จากการเผาถ่านหินบิทูมินัส 4 แหล่ง คือ Blair Athol (B), Blair Athol Malavan (BM), Hunter Valley (H) และ Hunter Malavan (HM)

- แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)_2) เกรดวิเคราะห์ (LOBA Chemie, อินเดีย)

- น้ำปราศจากไอออน (deionized water)

เครื่องมือ:

- เครื่องกวนสารแบบควบคุมอุณหภูมิได้ (hotplate and magnetic stirrer; Heidolph Instrument รุ่น MR Hei-Standard, เยอรมัน)

- เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (conductometer; Mettler Toledo รุ่น MC226, ไทย)

- เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรมิเตอร์ (X-ray fluorescence spectrometer, XRF; Bruker รุ่น S8 Tiger, เยอรมัน)

- เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนของตัวอย่าง (brunauer emmett and teller, BET; Micromeritics รุ่น TriStar II 3020, เยอรมัน)

การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของเถ้าลอย:

ศึกษาสมบัติพื้นฐานของเถ้าลอย โดยศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค X-ray fluorescence (XRF) และการสูญเสียน้ำหนักเนื่องด้วยการเผา (LOI) ส่วนโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยทำการศึกษาภาพถ่ายขยายโดยใช้เทคนิค Scanning Electron Microscopy (SEM)

การศึกษาคุณสมบัติปอซโซลานิกของเถ้าลอย:


นำสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร ปิดด้วย

กระดาษฟอยล์ให้สนิท นำไปกวนด้วยเครื่องกวนสารแบบควบคุมอุณหภูมิได้ หลังจากอุณหภูมิคงที่ที่ 40 องศาเซลเซียส เริ่มวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย แล้วนำตัวอย่างใส่ลงในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เริ่มจับเวลาทันที และวัดค่าการนำไฟฟ้า จนครบ 4 ชั่วโมง ตั้งในภาพที่ 1 ทำการทดลองหาค่า blank โดยใช้น้ำปราศจากไอออนแทนสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ นำผลการทดลองที่ได้ไปคำนวณร้อยละการลดลงของค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (% loss conductivity of calcium hydroxide, %LC) ดังในสมการ (5)

$$\%LC = \frac{C_0 - C}{C_0} \times 100 \quad \text{--- (5)}$$

เมื่อ C_0 คือ ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนเติมตัวอย่าง – ค่าการนำไฟฟ้าของ blank ก่อนเติมตัวอย่าง

C คือ ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ขณะเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกที่เวลาต่างๆ – ค่าการนำไฟฟ้าของ blank ที่เวลาต่าง ๆ



ภาพที่ 1 การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกด้วยเทคนิคการวัดค่าการนำไฟฟ้า

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึกษาสมบัติเบื้องต้นทางกายภาพ

และเคมีของตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นตัวอย่างที่ได้จากการเผาถ่านหินบิทูมินัสนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน 4 แหล่ง นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค X-ray fluorescence spectrometry ได้ผลดังในตาราง 1

ตาราง 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุปอซโซลาน

องค์ประกอบ	ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ			
	H	B	HM	BM
SiO_2	64.09	63.14	60.97	60.29
Al_2O_3	23.52	28.27	22.03	27.15
Fe_2O_3	3.95	2.46	5.94	4.36
CaO	1.75	0.98	2.28	1.51
MgO	0.61	0.34	1.49	0.92
SO_3	0.25	0.11	0.37	0.20
Na_2O	0.01	0.02	0.01	0.02
K_2O	0.85	0.58	1.22	0.58
LOI	3.32	2.21	4.10	3.09

จากผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 4 ชนิด มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2) มากกว่าร้อยละ 60 โดยมวลเป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมา ได้แก่ อลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) มีค่ามากกว่าร้อยละ 20 และมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์อยู่ปริมาณต่ำ เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างทั้งหมดกับข้อกำหนดการจัดประเภทสารปอซโซลานตามมาตรฐาน ASTM C618 ในตาราง 2 พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดจัดอยู่ในประเภท F การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (LOI) ไม่เกินร้อยละ 6 และได้ศึกษาลักษณะอนุภาคด้วยเทคนิค scanning electron microscopy ที่กำลังขยาย 500 เท่า ตั้งในภาพที่ 2 พบว่า ลักษณะอนุภาคของตัวอย่างทั้ง 4 ชนิด ส่วนใหญ่มีลักษณะทรงกลมกลม

บิตเบี้ยวบ้างเล็กน้อย บางส่วนมีลักษณะไม่แน่นอน มีเหลี่ยมมุม มีขนาดต่าง ๆ กันกระจายอยู่อย่างชัดเจน

ตาราง 2 ข้อกำหนดทางเคมีของปอชโซลาน ตามมาตรฐาน ASTM C618

ข้อกำหนดทางเคมี	ชั้นคุณภาพ		
	N	F	C
ผลรวมของซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂) อลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃) ไอร์ออนออกไซด์ (Fe ₂ O ₃) ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70.0	70.0	50.0
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃) ไม่เกินร้อยละ	4.0	5.0	5.0
ปริมาณความชื้น ไม่เกินร้อยละ	3.0	3.0	3.0
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา (LOI) ไม่เกินร้อยละ	10.0	6.0	6.0

การศึกษาความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกด้วยเทคนิคการวัดค่าการนำไฟฟ้า

การวิจัยนี้ทดสอบความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกของเถ้าลอยด้วยการใช้สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในการทำปฏิกิริยากับเถ้าลอยโดยตรง เป็นตัวแทนแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ โดยติดตามปริมาณของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เหลืออยู่จากการทำปฏิกิริยากับเถ้าลอย ณ เวลาต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการวัดค่าการนำไฟฟ้า ร้อยละการลดลงของค่าการนำไฟฟ้าที่ได้มาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการลดลงของค่าการนำไฟฟ้ากับเวลา ผลการทดลอง (ภาพที่ 3) พบว่าในช่วงแรก เถ้าลอยจากถ่านหินบิทูมินัส H มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกได้เร็วที่สุด แต่ในระยะยาวเถ้าลอย B H และ HM มีความสามารถ

ในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกใกล้เคียงกัน ขณะที่เถ้าลอย BM มีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกต่ำกว่าชนิดอื่นเพียงเล็กน้อย ซึ่งในการนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนซีเมนต์จัดว่าเถ้าลอยทั้ง 4 ชนิด มีความไวในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกระดับเดียวกัน

สรุปผลการทดลอง


จากการศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพ พบว่า เถ้าลอยที่ได้จากการเผาถ่านหินบิทูมินัสนำเข้าจากต่างประเทศทั้ง 4 แหล่ง มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกัน และจัดประเภทสารปอชโซลานตามมาตรฐาน ASTM C618 อยู่ในประเภท F และจากการเปรียบเทียบความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาปอชโซลานิกของเถ้าลอยชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการวัดค่าการนำไฟฟ้า พบว่า เถ้าลอยจากถ่านหินบิทูมินัสทั้ง 4 แหล่งนี้มีสมบัติเป็นปอชโซลานที่ใกล้เคียงกัน สามารถนำไปใช้งานได้ดีไม่แตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ


ขอขอบคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ที่อนุเคราะห์เครื่องมือในการทำวิจัย และเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2559

เอกสารอ้างอิง


ASTM C618 Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete Published By: ASTM International (ASTM) Published Date: December 15, 2017.




(ก)



(ข)




(ค)



(ง)

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายขยายอนุภาคของถ้ำลอยชนิด (ก) H (ข) B (ค) HM และ (ง) BM



ภาพที่ 3 ร้อยละการลดลงของค่าการนำไฟฟ้าของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เมื่อเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานิกกับถ้ำลอยชนิดต่าง ๆ

- Baert, G., Driessche, I. V., Hoste, S., de Schutter, G., and de Belie, N. (2007) Interaction between the pozzolanic reaction of fly ash and the hydration of cement. In **The 12th International Congress on the Chemistry of Cement**. Montreal, Canada.
- Bernal, S. A., Rodríguez, E. D., Mejía de Gutiérrez, R., and Provis, J. L. (2015). Performance at high temperature of alkali-activated slag pastes produced with silica fume and rice husk ash based activators. **Materials de Construcción** 65(318): 1–10.
- Bjegovic, D., Stirmer, N., and Serdar, M. (2012). Durability properties of concrete with blended cements. **Materials and Corrosion** 63 (12): 1087–1096.
- Jenjirapanya, S., and Krammart, P. (2016). A study on properties of cementitious material using industrial waste. **Journal of Industrial Technology** 12(2): 77–86. (in Thai)
- Kongsook, M., Hemavibool, S., Tongaroonsri, S., and Tangtermsirikul, S. (2013). Effect of binders on shrinkage cracking behavior of concrete. **RMUTP Research Journal, The 5th Rajamangala University of Technology National Conference** (Special Issue): 588–598.
- Lowe, R. (2012). **Pozzolanic Properties of Biomass Fly Ash**. Master of Science Thesis (Civil Engineering). USA: Clemson University.
- Payá, J., Borrachero, M. V., Monzó, J., Peris-Mora, E., and Amahjour, F. (2001). Enhanced conductivity measurement techniques for evaluation of fly ash pozzolanic activity. **Cement and Concrete Research** 31: 41–49.
- Samad, S., Shah, A. and Limbachiya, M.C. (2017). Strength development characteristics of concrete produced with blended cement using ground granulated blast furnace slag (GGBS) under various curing conditions. **Sadhana** 42(7): 1–11.
- Sudhakar, M. R., and Asha, K. (2013). Role of fly ash pozzolanic reactions in controlling fluoride release from phosphogypsum. **Journal of Materials in Civil Engineering** 25(8): 999–1005.
- Vekariya, M. S., and Pitroda, P. (2013). Bacterial concrete: New era for construction industry. **International Journal of Engineering Trends and Technology** 4(9): 4128–4137.
- Zhang, J., Liu, G., Chen, B., Song, D., Qi, J. and Liu, X. (2014). Analysis of CO₂ emission for the cement manufacturing with alternative raw materials: A LCA-based framework. **Energy Procedia** 61: 2541–2545.