

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต: วัสดุชีวภาพทางเลือกทดแทนพลาสติก

จันทร์ชนก ดวงศรี และวุฒินันท์ รักษาจิตร*

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

*E-mail: cvtwnr@ku.ac.th

รับบทความ: 6 กันยายน 2559 ยอมรับตีพิมพ์: 11 พฤศจิกายน 2559

บทคัดย่อ

พลาสติกปิโตรเคมีที่ไม่ย่อยสลายจะสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นตามมา พลาสติกที่ย่อยสลายได้ เช่น พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกมาทดแทนและลดการใช้พลาสติกปิโตรเคมี PHAs เป็นพอลิเอสเทอร์สายตรงที่ผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ ความยืดหยุ่นและความเหนียวขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ PHAs แต่ละชนิด PHAs สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ PHAs ยังได้รับการพิสูจน์ว่ามีสมบัติที่เข้ากันได้ทางชีวภาพโดยไม่มีความเป็นพิษในเซลล์สัตว์ PHAs สังเคราะห์จากแอคติวิตีของกลุ่มเอนไซม์ซึ่งถูกแปลรหัสจากกลุ่มยีน *phaABC* โดย PHA synthase เป็นเอนไซม์หลักในวิถีชีวสังเคราะห์ PHAs ดังนั้นการคัดกรองจุลินทรีย์หรือสร้างจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตและสะสม PHAs ภายในเซลล์สูง จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกเชิงพาณิชย์ในอนาคต บทความนี้กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต สมบัติ ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้

คำสำคัญ: พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต พลาสติกชีวภาพ สมบัติเข้ากันได้ทางชีวภาพ วิถีชีวสังเคราะห์ PHAs

Polyhydroxyalkanoates: an Alternative Biomaterial for Renewable Plastic

Chanchanok Duangsri and Wuttinun Raksajit*

Program of Animal Health Technology, Faculty of Veterinary Technology,
Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
*E-mail: cvtwnr@ku.ac.th

Received: 6 September 2016 Accepted: 11 November 2016

Abstract

Currently, the non-degradable petrochemical plastics accumulated in the environment are concerned problem. Biodegradable plastics, such as polyhydroxyalkanoates (PHAs), have been developed for use as alternative materials to replace and reduce the using of petrochemicals plastics. PHAs are linear polyester produced by different microbial strains. The flexibility and toughness of PHAs depends on their formulations. PHAs are environmental biodegradable polymers. In addition, PHAs have been proved biocompatible, which means they have no toxic effects on animal cells. PHAs are synthesized from the activities of enzymes, which are encoded from the *phaABC* genes. PHA synthases are the key enzymes of PHAs biosynthesis. Therefore, screening of microorganisms or microbial strains that have the potential to produce PHAs and accumulate within cells are significant for alternative material development produced commercially in the future. This short article attempts to provide background on the polyhydroxyalkanoates, properties, versatility and their applications.

Keywords: Polyhydroxyalkanoates, Bioplastic, Biocompatibility, PHAs biosynthesis pathway

บทนำ

ในปัจจุบันมีการนำพลาสติกสังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมีนำมาใช้เป็นวัสดุภัณฑ์ทดแทนบรรจุภัณฑ์จำพวกกระดาษ ไม้ โลหะ ยาง และแก้วมากขึ้น โดยเฉพาะวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ด้วยสมบัติของพลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนต่อสารเคมี ความยืดหยุ่นสูง และอายุการ

ใช้งานที่ยาวนาน อย่างไรก็ตาม พลาสติกสังเคราะห์ดังกล่าวย่อยสลายได้ยากมากและต้องใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งการเผาทำลายพลาสติกที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจก (green house gas) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน (global warming) ตามมา ดังนั้นการพัฒนาการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายตัวโดยวิธีทางธรรมชาติได้ (biodegradable plastic) จึงเป็นนวัตกรรมที่

สร้างมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่นำมาทดแทนการใช้พลาสติกสังเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) เป็นพอลิเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำ มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ และมีสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกที่สังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมี ซึ่งสามารถแบ่งพลาสติกชีวภาพได้ 2 ประเภท ตามความหมายของสมาคมพลาสติกชีวภาพแห่งสหภาพยุโรป (European Bioplastics, EuBP) ได้แก่

1. พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ (bio-based plastics) คือ พลาสติกที่ผลิตมาจากแหล่งวัตถุดิบชีวมวล (biomass) โดยใช้แหล่งคาร์บอนที่มีอยู่ในโมเลกุลของน้ำตาล แป้ง เซลลูโลส หรือพืชไขมัน ไม่รวมถึงที่ผลิตจาก วัตถุดิบปิโตรเคมี โดยพืชที่นำมาใช้ผลิต เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ฝ้าย อ้อย พลาสติกกลุ่มนี้มีสมบัติทั้งสลายตัวได้ทางชีวภาพ (biodegradable) หรือไม่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (non-biodegradable) เช่น พลาสติกกลุ่มพอลิเอทิลีนจากเอทานอลที่ผลิตมาจากอ้อย พลาสติกกลุ่มไนลอนที่ผลิตมาจากน้ำมันเมล็ดฝ้าย

2. พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (bio-compostable plastics) คือ พลาสติกที่มีแหล่งกำเนิดทั้งจากวัตถุดิบชีวมวลซึ่งเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ (bio-based หรือ renewable) หรือวัตถุดิบที่มาจากปิโตรเคมี (petro-based) และสามารถสลายตัวทางชีวภาพได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เช่น พอลิแลคติกแอซิด (polylactic acid, PLA) พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (polyhydroxyalkanoate, PHAs) พอลิบิวทีลีนซัคซิเนต (polybutylene Succinate, PBS)

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs)


PHAs เป็นพอลิเมอร์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ สังเคราะห์ขึ้นและสะสมภายในเซลล์แบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรียภายใต้ภาวะปกติ (normal condition) ภาวะเครียด (stress condition) หรือภายใต้ภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่สมดุล (unbalance growth condition) (Drosig et al., 2015) เพื่อควบคุมระดับ acetyl CoA ภายในเซลล์ที่มากเกินไปและลดปริมาณ NADH+H⁺ (Bhati et al., 2010) โดยเฉพาะในภาวะที่มีแหล่งคาร์บอนมากเกินไป เช่น กลูโคส กรดอะซิติก (acetic acid) กรดบิวทีริก (butyric acid) กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) หรือมีแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เช่น ขาดแหล่งอาหารฟอสเฟต ขาดแหล่งอาหารไนเตรต (Kaewbai-ngam et al., 2016) ในภาวะที่ไม่สมดุลดังกล่าว เซลล์จะสังเคราะห์และสะสม PHAs เพิ่มขึ้น (ตาราง 1) แบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการผลิต PHAs ในระดับอุตสาหกรรม เช่น *Azotobacter vinelandii* (Díaz-Barrera et al., 2016) *Ralstonia eutropha* (Riedel et al., 2015; Kozhevnikov et al., 2010)

PHAs ประกอบขึ้นด้วยมอนอเมอร์สองกลุ่มที่แตกต่างกัน คือ พอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์ชนิดเดียวกันเรียกว่า โฮโมพอลิเมอร์ (homopolymer) เช่น พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต (poly-3-hydroxybutyrate: P3HB) (ภาพที่ 1) และพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากมอนอเมอร์หลายชนิดเรียกว่า โคพอลิเมอร์ (copolymer) เช่น โคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตกับพอลิไฮดรอกซีวาเลเรต (poly-3-hydroxybutyrate-copolymer-3-hydroxyvalerate, P3HB-co-3HV) โคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตกับพอลิไฮดรอกซี

ตาราง 1 ปริมาณและชนิดของ PHAs ที่สะสมในแบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ต่าง ๆ

จุลินทรีย์ (microorganisms)	แหล่งคาร์บอน (carbon source)	ปริมาณ PHA (%cell dried weight, %CDW)	ชนิดของ PHA (monomer or polymer)
<i>Anabaena cylindrica</i>	CO ₂	< 0.005	P3HB
	acetate	2.0	P3HB
<i>Azohydromonas australica</i>	malt waste	70.1	P3HB
<i>Azotobacter beijerinckii</i>	glucose	24.8	P3HB
<i>Bacillus megaterium</i>	citric acid, glucose	9.0 – 50.0	P3HB
<i>Burkholderia</i> sp. USM	lauric acid, myristic acid, oleic acid, palmitic acid, stearic acid	1.0 – 69.0	P3HB
<i>Corynebacterium glutamicum</i>	acetic acid, citric acid, glucose, glycerol	4.0 – 32.0	P3HB
<i>C. hydrocaroxydans</i>	acetate, glucose	8.0 – 21.0	3HB, 3HV
<i>Halomonas boliviensis</i> LC1	hydrolyzed starch	56.0	P3HB
<i>Methylobacterium extorquens</i>	methanol	40.0 – 46.0	P3HB
<i>Microlunatus phosphovorvus</i>	glucose	20.0 – 30.0	3HB, 3HV
<i>Nocardia lucida</i>	acetate, succinate	7.0 – 20.0	3HB, 3HV
<i>Novosphingobium nitrogenifigens</i> Y88	glucose	81.0	P3HB
<i>Oscillatoria limosa</i>	acetate	6.0	P3HB
<i>Paracoccus denitrificans</i>	n-pentanol	22.0 – 24.0	P3HV
<i>P. marginalis</i>	1,3-butanediol, octanoate	11.9 – 31.4	scl-mcl-PHAs, mcl-PHAs
<i>P. oleovorans</i>	octanoic acid	–	mcl-PHAs
<i>P. putida</i> KT2440	nonanoic acid	26.8 – 75.4	mcl-PHAs
	4-hydroxyhexanoic acid	25.3 – 29.8	mcl-PHAs
	glucose	32.1	mcl-PHAs
<i>Spirulina platensis</i>	CO ₂	6.0	P3HB
<i>Synechococcus</i> MA19	CO ₂	55 – 62	P3HB
<i>Thermus thermophilus</i> HB8	whey	35.6	scl-mcl-PHAs

ที่มา: ดัดแปลงจาก Drosig et al., 2015; Tan et al., 2014; Verlinden et al., 2007



ภาพที่ 1 โครงสร้างของพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต (P3HB)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Daranarong et.al., 2014

คาโนเอต (poly-3-hydroxybutyrate-copolymer-3-hydroxydecanoate:P3HB-co-3HD) (Anjum et al., 2016) ซึ่งมีสมบัติคงทนแข็งแรงมากขึ้นกว่าโพลิเมอร์ อีกทั้งสามารถแบ่งโครงสร้างของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตตามจำนวนของมอน-

เมอร์ ได้แก่ short-chain-length PHAs (scl-PHAs) medium-chain-length PHAs (mcl-PHAs) และ long-chain-length PHAs (lcl-PHAs) ซึ่งประกอบด้วย มอโนเมอร์ 3–5 หน่วยคาร์บอน มอโนเมอร์ 6–14 หน่วยคาร์บอน และมอโนเมอร์มากกว่า 14 หน่วยคาร์บอน ตามลำดับ สมบัติทั่วไปของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต คือ ไม่ละลายน้ำ มีความต้านทานต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต มีความยืดหยุ่นและยืดตัว มีสมบัติพื้นฐานของวัสดุออสเทนฐาน (ตาราง 2) สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและมีสมบัติเข้ากันได้ทางชีวภาพกับเซลล์สัตว์ (biocompatibility) จึงไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ในปัจจุบันจึงมีการประยุกต์ใช้พลาสติก PHAs ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ การพยาบาลสัตว์ เช่น อุปกรณ์ในการเย็บแผล การผลิตไหมเทียม อุปกรณ์ในการศัลยกรรมกระดูก กระดูกเทียม วัสดุค้ำจุนสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue scaffolds) อุปกรณ์ในการผ่าตัด ระบบนำส่งยา (drug delivery system) (Gumel et al., 2013) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ PHAs เป็นสารตั้งต้นของโมเลกุลที่ป้องกันโรคไขข้อ (anti-rheumatic) ด้านการเกษตรสามารถนำ PHAs มาใช้ผลิตเส้นใยและพลาสติกสายเบ็ดใช้ในอุตสาหกรรมประมง ด้านอุตสาหกรรมนำมาเป็นสารเติมแต่งเชื้อเพลิงชีวภาพ สารเคลือบกระดาษ


อย่างไรก็ตาม สมบัติของพลาสติก PHAs ยังมีข้อด้อยหลายประการ เช่น มีความเปราะบางของตัวพลาสติก ต้นทุนการผลิตสูงกว่าพลาสติกสังเคราะห์ เนื่องจากต้องผ่านหลายขั้นตอนเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนในการผลิตจากจุลินทรีย์มีต้นทุนสูง ดังนั้นการคัดกรองจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพชนิดใหม่หรือการสร้างจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ (engineered microorganisms) ที่มีความสามารถ

ในการผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในปริมาณสูง การปรับปรุงกระบวนการเลี้ยง ระยะเวลา การลดต้นทุนในการเลี้ยง รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคใหม่ที่จะช่วยให้สามารถผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงอยู่ในช่วง 200,000–300,000 ดาลตัน จึงเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมที่นำมาทดแทนการใช้พลาสติกสังเคราะห์และเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้

การสังเคราะห์ PHAs จากไซยาโนแบคทีเรีย

ไซยาโนแบคทีเรียเป็นโพรแคริโอตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยได้ดี เช่น แหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำกร่อย ทะเลสาบ รวมทั้งน้ำเสีย ไซยาโนแบคทีเรียสามารถตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้โดยตรงในรูปของน้ำตาลกลูโคสและเมแทบอลิต์อื่น ๆ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ในภาวะเครียดและในภาวะมีออกซิเจนจำกัด ไซยาโนแบคทีเรียสามารถสังเคราะห์ PHAs ได้สูง โดยสะสม PHAs ประเภท Poly-3-hydroxybutyrate:P(3HB) ได้เป็นหลักซึ่งสามารถสลายตัวทางชีวภาพได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ (Omar et al., 2016) (ภาพที่ 2)

การสังเคราะห์และสะสม PHAs หรือ P(3HB) พบได้ในไซยาโนแบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งวิธีการในการสังเคราะห์ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยสายพันธุ์ *Synechocystis* sp. PCC6803 และ *Arthrospira* sp. PCC8005 (Janssen et al., 2010) เป็นสายพันธุ์ต้นแบบในการศึกษากระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล์เนื่องจากมีข้อมูลจีโนมที่สมบูรณ์และมีระบบส่งถ่ายยีนที่มีประสิทธิภาพ (natural transformation) จากการศึกษาระดับยีนของไซยาโนแบคทีเรีย พบว่า พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตสังเคราะห์จากกลุ่มยีน *phaABC*




ภาพที่ 2 วัฏจักรของ PHAs กับไซยาโนแบคทีเรีย *Arthrospira* sp.

ที่มา: ดัดแปลงจาก Verlinden et al., 2007

(*phaA*, *phaB*, *phaC*) (Hondo et al., 2015) โดยยีน *phaA* แปลรหัสให้โปรตีน β -ketothiolase (PhaA) ทำหน้าที่เปลี่ยน acetyl CoA ไปเป็น acetoacetyl CoA (Taroncher-Oldenburg et al., 2000) ยีน *phaB* แปลรหัสให้โปรตีน acetoacetyl CoA reductase (PhaB) ทำหน้าที่เปลี่ยน acetoacetyl CoA ไป

เป็น 3-hydroxybutyryl CoA และยีน *phaC* แปลรหัสให้โปรตีน PHA synthase (PhaC) หรือ PHA polymerase (Sudesh et al., 2002) ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยน 3-hydroxybutyryl CoA ไปเป็น poly-3-hydroxybutyrate หรือ P(3HB) (ภาพที่ 3) กระบวนการสังเคราะห์ PHAs ยังมีความเชื่อมโยงกับ



ภาพที่ 3 วิถีเมแทบอลิซึมในการสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) ในจุลินทรีย์

ที่มา: ดัดแปลงจาก Verlinden et al., 2007

เมแทบอลิซึมและกลไกระดับเซลล์ เช่น วิถีไกลโค-
ลิซิส วัฏจักรเครบส์ วัฏจักรการสลายกรดไขมัน
วัฏจักรการสลายกรดอะมิโน วัฏจักรแคลวิน (López
et al., 2015) ในการศึกษาก่อนหน้า พบว่า PHA
synthase เป็นเอนไซม์หลักที่ควบคุมการสังเคราะห์
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตภายในเซลล์โดยเมื่อ
เอนไซม์ PHA synthase มีแอกทิวิตีมากขึ้น จะส่ง
ผลให้เซลล์เพิ่มการสะสม PHA ภายในเซลล์ (Koz-
hevnikov et al., 2010) อย่างไรก็ตาม มีรายงาน
ว่า การควบคุมการแสดงออกของยีน *phaC* ในไซ-
ยาโนแบคทีเรีย *Ralstonia eutropha* H16 สามารถ
เพิ่มการสังเคราะห์และสะสม PHA ในสายพันธุ์
กลายเช่นกัน (Klask et al., 2015) นอกจากนี้ยัง
พบว่าการสังเคราะห์และสะสม PHA ใน *Syne-
chocystis* sp. PCC6803 ไม่ได้เกิดจากแอกทิวิตี
ของเอนไซม์ PHA synthase เพียงอย่างเดียว แต่
เกิดจากปฏิกิริยาอื่นหรือเมแทบอลิซึมอื่นในวิถี
การสังเคราะห์ PHA ร่วมด้วย (Numata et al.,
2015)

การสะสม PHAs ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
ทำงานของยีนอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับภาวะใน
การเพาะเลี้ยงด้วย ซึ่งปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การสะสม PHAs เช่น อาหารเลี้ยงที่มีปริมาณ
คาร์บอนเกินพอ อาหารเลี้ยงที่ขาดแคลนหรือถูก
จำกัดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ความ
เข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ *Spirulina* ที่
เลี้ยงในภาวะ photoautotrophic มีอัตราการผลิต
และสะสม P(3HB) ต่ำเพียง 0.3%CDW แต่เมื่อ
เปลี่ยนไปเลี้ยงในภาวะ mixotrophic ที่เติมแอสีเทต
(acetate) ลงในอาหารเลี้ยง พบว่า อัตราการผลิต
และสะสม P(3HB) สูงถึง 3%CDW ซึ่งเพิ่มขึ้น 10
เท่า (Vincenzini et al., 1990) *Spirulina* LEB18
สามารถสังเคราะห์และสะสม poly(3-hydroxybu-

tyrate) ภายในเซลล์และเมื่อสกัด P(3HB) ด้วยตัว-
ทำละลายอินทรีย์จะได้ P(3HB) ที่สามารถขึ้นรูป
เป็นนาโนไฟเบอร์ได้ ในการทดลองนี้สามารถขึ้น
รูปนาโนไฟเบอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 199–
816 นาโนเมตรด้วยวิธี electrospinning ได้ (de
Morais et al., 2015) *S. platensis* UMACC159
สามารถสังเคราะห์ P(3HB) ได้เมื่อเลี้ยงในภาวะ
ขาดแหล่งไนโตรเจน โดยอัตราการสังเคราะห์
P(3HB) มากที่สุดถึง 10%CDW ภายใต้ภาวะ
mixotrophic (Jau et al., 2005) *S. platensis* สามารถ
สะสม PHAs ได้ 3.5%CDW ภายใต้ภาวะขาด
แหล่งฟอสเฟต อย่างไรก็ตาม การสะสม PHAs
น้อยกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ
สะสมของ *Nostoc muscorum* (Panda et al., 2005)
S. salsala ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยง ASNIII ที่เพิ่ม
เกลือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 5% ลงไป เพิ่มการ
ผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตมากขึ้น
2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยง
ASNIII ที่ไม่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ (Shrivastav
et al., 2010)

บทสรุป

ในการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลาย
ได้ เช่น PHAs จากจุลินทรีย์นั้น การคัดกรองจุลิน-
ทรีย์หรือสร้างจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
มีความสำคัญ โดยสายพันธุ์ที่เหมาะสมควรสะสม
PHAs ภายในเซลล์ในปริมาณมากและสามารถเจริญ-
เติบโตได้ดีในอาหารเพาะเลี้ยงที่มีราคาถูก นอก-
จากสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการเพาะ-
เลี้ยงที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมการผลิต PHAs
ในปริมาณมาก และลดต้นทุนในการผลิตเป็นสิ่งที่
ควรพิจารณาในการที่จะพัฒนาการผลิตวัสดุ
ทางเลือกชีวภาพนี้เพื่อนำมาทดแทนการใช้พลาสติก

สังเคราะห์เชิงพาณิชย์ในอนาคต โดย PHAs ที่สังเคราะห์ขึ้นต้องไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์ รวมทั้งมีสมบัติและโครงสร้างของพลาสติกชีวภาพที่ใกล้เคียงกับพลาสติกสังเคราะห์ทางเคมี

เอกสารอ้างอิง

Anjum, A., Zuber, M., Zia, K. M., Noreen, A., Anjum, M. N., and Tabasum, S. (2016). Microbial production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) and its copolymers: A review of recent advancements. **International Journal of Biological Macromolecules** 89: 161–174.

Bhati, R., Samantaray, S., Sharma, L., and Mallick, N. (2010). Poly- β -hydroxybutyrate accumulation in cyanobacteria under photoautotrophy. **Biotechnology Journal** 5(11): 1181–1185.

Daranarong, D., Chan, R. T. H., Wanandy, N. S., Molloy, R., Punyodom, W., and Foster, L. J. R. (2014). Electrospun polyhydroxybutyrate and poly(L-lactide-co- ϵ -caprolactone) composites as nanofibrous scaffolds **BioMed Research International** Article ID 741408.

de Moraes, M. G., Stillings, C., Dersch, R., Rudisile, M., Pranke, P., Costa, J. A. V., and Wendorff, J. (2015). Extraction of poly(3-hydroxybutyrate) from *Spirulina* LEB 18 for developing nanofibers. **Polimeros** 25(2): 161–167.

Díaz-Barrera, A., Andler, R., Martínez, I., and

Peña, C. (2016). Poly-3-hydroxybutyrate production by *Azotobacter vinelandii* strains in batch cultures at different oxygen transfer rates. **Journal of Chemical Technology and Biotechnology** 91:1063–1071.

Drosg, B., Fritz, I., Gattermayr, F., and Silvestrini, L. (2015). Photo-autotrophic production of poly(hydroxyalkanoates) in cyanobacteria. **Chemical and Biochemical Engineering Quarterly** 29(2): 145–156.

Gumel, A. M., Annuar, M. S. M., and Chisti, Y. (2013). Recent advances in the production, recovery and applications of polyhydroxyalkanoates. **Journal of Polymers and the Environment** 21(2):589–605.

Hondo, S., Takahashi, M., Osanai, T., Matsuda, M., Hasunuma, T., Tazuke, A., Nakahira, Y., Chohnan, S., Hasegawa, M., and Asayama, M. (2015). Genetic engineering and metabolite profiling for overproduction of polyhydroxybutyrate in cyanobacteria. **Journal of Bioscience and Bioengineering** 120(5): 510–517.

Janssen, P. J., Morin, N., Mergeay, M., Leroy, B., Wattiez, R., Vallaey, T., Waleron, K., Waleron, M., Wilmotte, A., Quillardet, P., Tandeau De Marsac, N., Talla, E., Zhang, C.-C., and Leys, N. (2010). Genome sequence of the edible cyanobacterium *Arthrospira* sp. PCC 8005. **Journal of Bacteriology** 192(9): 2465–2466.

Jau, M.-H., Yew, S.-P., Toh, P.S.Y., Chong,

- A. S. C., Chu, W.-L., Phang, S.-M., Najimudin, N., and Sudesh, K. (2005). Biosynthesis and mobilization of poly(3-hydroxybutyrate) [P(3HB)] by *Spirulina platensis*. **International Journal of Biological Macromolecules** 36(3):144–151.
- Kaewbai-ngam, A., Incharoensakdi, A., and Monshupanee, T. (2016). Increased accumulation of polyhydroxybutyrate in divergent cyanobacteria under nutrient-deprived photoautotrophy: An efficient conversion of solar energy and carbon dioxide to polyhydroxybutyrate by *Calothrix cythnemicola* TISTR 8095. **Bioresource Technology** 212: 342–347.
- Khanna, S., and Srivastava, A. K. (2005). Recent advances in microbial polyhydroxyalkanoates. **Process Biochemistry** 40: 607–619.
- Klask, C., Raberg, M., Heinrich, D., and Steinbüchel, A. (2015). Heterologous expression of various PHA synthase genes in *Rhodospirillum rubrum*. **Chemical and Biochemical Engineering Quarterly** 29(2): 75–85.
- Kozhevnikov, I. V., Volova, T. G., Hai, T., and Steinbüchel, A. (2010). Cloning and molecular organization of the polyhydroxyalkanoic acid synthase gene (*phaC*) of *Ralstonia eutropha* strain B5786. **Applied Biochemistry and Microbiology** 46(2): 140–147.
- López, N. I., Pettinari, M. J., Nickel, P. I., and Méndez, B. S. (2015). Polyhydroxyalkanoates: Much more than biodegradable Plastics. **Advances in Applied Microbiology** 93: 73–106.
- Mozejko-Ciesielska, J., and Kiewisz, R. (2016). Bacterial polyhydroxyalkanoates: Still fabulous? **Microbiological Research** 192: 271–282.
- Numata, K., Motoda, Y., Watanabe, S., Osanai, T., and Kigawa, T. (2015). Co-expression of two polyhydroxyalkanoate synthase subunits from *Synechocystis* sp. PCC 6803 by cell-free synthesis and their specific activity for polymerization of 3-hydroxybutyryl-coenzyme A. **Biochemistry** 54(6): 1401–1407.
- Omar, H. H., Aly, M. M., Al-Malki, W. J., and Balkhair, K. S. (2016). Production and enhancement of poly- β -hydroxybutyrate in cyanobacteria. **Main Group Chemistry** 15(2): 153–161.
- Panda, B., Sharma, L., and Mallick, N. (2005). Poly- β -hydroxybutyrate accumulation in *Nostoc muscorum* and *Spirulina platensis* under phosphate limitation. **Journal of Plant Physiology** 162(12):1376–1379.
- Riedel, S. L., Jahns, S., Koenig, S., Bock, M. C. E., Brigham, C. J., Bader, J., Stahl, U. (2015). Polyhydroxyalkanoates production with *Ralstonia eutropha* from low quality waste animal fats. **Journal of Biotech-**

- nology 214: 119–127.
- Shrivastav, A., Mishra, S. K., and Mishra, S. (2010). Polyhydroxyalkanoate (PHA) synthesis by *Spirulina subsalsa* from Gujarat coast of India. **International Journal of Biological Macromolecules** 46(2): 255–260.
- Sudesh, K., Taguchi, K., and Doi, Y. (2002). Effect of increased PHA synthase activity on polyhydroxyalkanoates biosynthesis in *Synechocystis* sp. PCC6803. **International Journal of Biological Macromolecules** 30(2): 97–104.
- Tan, G. A., Chen, C.-L., Li, L., Ge, L., Wang, L., Razaad, I. M. N., Li, Y., Zhao, L., Mo, Y., and Wang, J.-Y. (2014). Start a research on biopolymer polyhydroxyalkanoate (PHA): A review. **Polymers** 6(3): 706–754.
- Taroncher-Oldenburg, G., Nishina, K., and Stephanopoulos, G. (2000). Identification and analysis of the polyhydroxyalkanoate-specific β -ketothiolase and acetoacetyl coenzyme a reductase genes in the cyanobacterium *Synechocystis* sp. strain PCC 6803. **Applied and Environmental Microbiology** 66(10): 4440–4448.
- Verlinden, R. A. J., Hill, D. J., Kenward, M. A., Williams, C. D., and Radecka, I. (2007). Bacterial synthesis of biodegradable polyhydroxyalkanoates. **Journal of Applied Microbiology** 102: 1437–1449.
- Vincenzini, M., Sili, C., de Philippis, R., Ena, A., and Materassi, R. (1990). Occurrence of poly- β -hydroxybutyrate in *Spirulina* species. **Journal of Bacteriology** 172(5): 2791–2792.