

การศึกษาการดูดซึมน้ำและการกัดกร่อนของมอร์ตาร์ผสมหินฝุ่น

A Study of Absorption and Corrosion of Mortar Mixed with Quarry Dust

ประจุม คำพุด (Prachoom Khamput)¹

¹อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (choomy_gic@hotmail.com)

บทคัดย่อ : การศึกษาการดูดซึมน้ำและการกัดกร่อนของมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดแทนทราย กำหนดอัตราส่วนวัสดุประสานต่อมวลรวมละเอียด เท่ากับ 1 : 2.75 โดยน้ำหนัก และอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.45 โดยนำตัวอย่างมอร์ตาร์ไปบ่มน้ำสะอาด 27 วัน ก่อนนำมาแช่สารละลายกรดซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยน้ำหนัก จากผลการทดสอบพบว่ามอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดมีร้อยละการดูดซึมน้ำใกล้เคียงกับมอร์ตาร์ปกติ และมีการสูญเสียน้ำหนักต่ำกว่ามอร์ตาร์ปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมของมอร์ตาร์ไม่สามารถเพิ่มความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนจากกรดซัลฟูริกได้ เพียงแต่ช่วยชะลอการสูญเสียน้ำหนักจากการถูกกัดกร่อนเท่านั้น

ABSTRACT : This research studies the absorption and corrosion on quarry dust mortars due to sulfuric acid. By fully using quarry dust to replace sand, cementitious: fine aggregate = 1 : 2.75 by weight and w/c = 0.45. The mortar specimens are formed and cured for 27 days before immerse them into 1%, 3% and 5% (W/W) of sulfuric acid solutions. The results showed that the quarry dust mortars have absorption are nearly same as normal mortars and weight loss less than normal mortars. In additional, the replacement of sand by quarry dust could not be increased to the corrosion resistance, but it reduced in weight loss due to corrosion caused by sulfuric acid.

KEYWORDS : Sulfuric Acid, Quarry Dust, Corrosion, Fine Aggregate, Mortar


1. บทนำ

การขยายตัวของภาคก่อสร้างทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2547 ส่งผลให้มีความต้องการใช้หินรวม 140 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 ร้อยละ 7.9 โดยภาคก่อสร้างใช้หินปูนสูงถึงร้อยละ 80 รองลงมาเป็นหินแกรนิต หินบะซอลต์ หินทราย และหินชนิดอื่นๆ โดยผ่านกระบวนการโม่บด และข่อยหิน จากโรงโม่หินที่เปิดดำเนินการจำนวน 439 ราย มีกำลังการผลิตรวม 334 ล้านตัน/ปี และมีปริมาณหินสำรองสำหรับการก่อสร้าง (ได้แก่ หินปูน หินแกรนิต

หินบะซอลต์ หินทราย และหินชนิดอื่นๆ) ซึ่งเป็นวัตถุดิบของ โรงโม่หินสูงถึง 4,726.8 ล้านตัน จากแหล่งหินในเขตประทานบัตร 402 แปลง ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางและภาคเหนือ [1]

ในปี พ.ศ. 2548 ความต้องการใช้หินเพื่อการก่อสร้างยังมีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนโยบายหลักของภาครัฐที่มุ่งเน้นก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และการก่อสร้างภาคเอกชนยังคงเติบโต ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนภาคก่อสร้างทั่วประเทศในช่วงไตรมาสแรกของ

ปี พ.ศ. 2548 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20.2 คาดว่ามูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งปีจะขยายตัวประมาณร้อยละ 15 ซึ่งจะมีผลให้เกิดความต้องการใช้หินรวมสูงถึง 155 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 10.8 [1] ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปริมาณหินฝุ่นที่เหลือทิ้งจากกระบวนการโม่บด และย่อยหิน ก็ต้องมีอยู่ในปริมาณที่สูงมากเช่นเดียวกัน (รูปที่ 1 แสดงการระเบิดภูเขาหินปูนเพื่อนำมาบดย่อยใช้ในงานก่อสร้าง และรูปที่ 2 เป็นกองหินฝุ่นขนาดใหญ่ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการบดย่อยหินก่อสร้าง)



รูปที่ 1 การระเบิดภูเขาหินปูนในจังหวัดสระบุรี



รูปที่ 2 กองหินฝุ่นขนาดใหญ่ที่โรงโม่หิน จังหวัดสระบุรี

จากการที่หินฝุ่นเป็นผลพลอยได้มาจากภูเขาหินปูนเป็นส่วนใหญ่ นั้น องค์ประกอบทางเคมีของหินฝุ่นจึงใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ งานวิจัยที่นิยมศึกษาในประเทศไทยจึงมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ เพื่อการนำหินฝุ่นไปใช้ทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน ด้วยเหตุผลที่ว่าปูนซีเมนต์มีราคาแพง ซึ่งหากนำหินฝุ่นไปทดแทนในปูนซีเมนต์ได้ ก็จะทำให้

ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนำหินฝุ่นปูนมาใช้ร่วมกันหรือใช้แทนที่ในปูนซีเมนต์บางส่วนนั้น อาทิ เช่น ได้ศึกษาการนำหินฝุ่นมาผสมปูนซีเมนต์ร้อยละ 1, 3, 5, 7 และ 9 โดยน้ำหนัก แล้วทดสอบหาค่ากำลังรับแรงกดอัดทิศทางเดียว (UCS) โดยใช้การบ่มที่อายุ 0, 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลำดับ และหาค่ากำลังรับแบกทานทั้งแบบแช่น้ำ (Soaked CBR) และแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked CBR) ที่อายุการบ่ม 7 วัน และ 14 วัน ผลการทดสอบพบว่า หินฝุ่นที่ผสมปูนซีเมนต์ สามารถใช้เป็นวัสดุรองพื้นทางได้ เนื่องจากมีค่า CBR มากกว่า 80 ตามมาตรฐานกรมทางหลวง [2] นอกจากนี้ได้มีการศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมหินฝุ่นปูน [3] เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบคอนกรีตผสมหินฝุ่นปูนจาก 3 แหล่ง ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนำเสนอแผนภูมิ สำหรับใช้ในการออกแบบคอนกรีตผสมหินฝุ่นปูนทั้ง 3 ชนิด ที่มี การแทนที่ไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก อีกทั้งยังมีการศึกษาในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากผงหินปูนร่วมกับวัสดุ ปอชโซลาน [4] โดยกำหนดปริมาณร้อยละการแทนที่ ปูนซีเมนต์ด้วยผงหินปูนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 60 โดย น้ำหนักของวัสดุผงทั้งหมด และควบคุมอัตราส่วนน้ำต่อ วัสดุผงที่ 0.485 ผลที่ได้จากการทดสอบสมบัติต่างๆ นั้น สามารถนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการนำผงหินปูน มาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา


โดยแท้จริงแล้วหินฝุ่นที่ได้จากโรงโม่หินนั้น มีขนาดใกล้เคียงกับทรายมากกว่าปูนซีเมนต์ ดังนั้นการที่จะนำหิน ฝุ่นมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้ ก็ต้องทำขนาดให้ใกล้เคียง กับปูนซีเมนต์ โดยนำมาทำการบดหรือร่อนให้เป็นหิน ฝุ่นปูน ก่อนนำมาใช้ผสมในคอนกรีต ซึ่งนับเป็นการ สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายมาก จนบางครั้งอาจไม่คุ้มค่ากับการนำไปใช้งานจริง แต่ถ้าหากมีวิธีการใดที่จะ นำหินฝุ่น ไปใช้ให้หมดได้ทันที โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการอื่นใดอีก ย่อมเป็นวิธีการที่เหมาะสมและ สมควรนำไปใช้งาน ได้จริงมากกว่า เมื่อพิจารณาด้วยตา เปล่าแล้ว หินฝุ่นมีขนาดใกล้เคียงกับทรายมาก จึงได้มีการ นำหินฝุ่นไปทำการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ โดย ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบมวลรวมละเอียด [5]

พบว่าหินฝุ่นมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 3.68 ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏเท่ากับ 2.71 ค่าการดูดซึมน้ำเท่ากับร้อยละ 0.47 สารอินทรีย์มีค่าความสะอาดเท่ากับเบอร์ 5 ค่าหน่วยน้ำหนักเท่ากับ 1,695 กก./ม.³ การพองตัวเท่ากับร้อยละ 33.33 ปริมาณดินและฝุ่นผงเท่ากับร้อยละ 4.34 ความทนทานต่อการสึกกร่อนโดยซัลเฟตมีค่าร้อยละการสูญเสียเท่ากับ 5.13 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับทรายแล้วมีความใกล้เคียงกันมาก [6] จึงได้มีการนำหินฝุ่นไปทำการทดลองผสมคอนกรีต เพื่อทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดที่อัตราส่วนผสมต่างๆ พบว่าสามารถนำหินฝุ่นไปใช้ผสมเป็นมวลรวมละเอียดแทนทรายในงานก่อสร้างทั่วไปได้ [7-9] งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางด้านทนสารละลายกรดซัลฟูริกของมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดทั้งหมดและมอร์ตาร์ปกติเนื่องจากในบางกรณีการก่อสร้างอาคารต่างๆ อาจต้องสัมผัสกับสารละลายกรดซัลฟูริกโดยตรง ซึ่งสามารถกัดกร่อนทำลายซีเมนต์เฟสได้ในคอนกรีตได้

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย

2.1 การเตรียมตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์

วัสดุที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทรายแม่น้ำ หินฝุ่น จากจังหวัดสระบุรี แบ่งเก็บตัวอย่าง ทั้งส่วนล่าง ส่วนกลาง และส่วนบน รอบกองตามรัศมีทุกทิศทางของกองหิน และทำการผสมกันโดยการแบ่งสี่ (กราฟการเปรียบเทียบขนาดคละมาตรฐานของมวลรวมละเอียด และขนาดคละของหินฝุ่นแสดงในรูปที่ 3)



รูปที่ 3 กราฟขนาดคละของทรายและหินฝุ่น [6]

2.2 ขั้นตอนการดำเนินงานทดสอบ

- 1) อัตราส่วนวัสดุประสานต่อทราย เท่ากับ 1: 2.75 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ 0.45
- 2) หล่อก้อนตัวอย่างมอร์ตาร์ รูปทรงลูกบาศก์ขนาด 5 x 5 x 5 ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 [10]
- 3) ถอดแบบและบ่มตัวอย่างมอร์ตาร์ ในน้ำสะอาด เป็นระยะเวลา 27 วัน
- 4) หาค่าการดูดซึมน้ำของตัวอย่างมอร์ตาร์ ที่อายุ 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน
- 5) แช่ตัวอย่างมอร์ตาร์ในสารละลายกรดซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยน้ำหนัก
- 6) นำตัวอย่างมอร์ตาร์มาชั่งน้ำหนักหาค่าการสูญเสีย น้ำหนัก ที่อายุ 7, 14, 28, 42, 56 และ 90 วัน
- 7) ตรวจสอบและถ่ายภาพลักษณะการถูกกัดกร่อน
- 8) วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบการดูดซึมน้ำ และการสูญเสีย น้ำหนักของมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดและมอร์ตาร์ปกติที่ใช้ทรายเป็นมวลรวมละเอียด

3. ผลและการวิเคราะห์ผล

ผลของการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์ผสมหินฝุ่นและมอร์ตาร์ผสมทราย

ประเภทมวลรวมละเอียด	ร้อยละของการดูดซึมน้ำเมื่อแช่ในน้ำสะอาด						
	3 วัน	7 วัน	14 วัน	21 วัน	28 วัน	35 วัน	42 วัน
ทราย	1.33	1.55	1.79	2.72	2.85	2.93	2.98
หินฝุ่น	1.15	1.36	1.55	2.65	2.77	2.85	2.91


จากตารางที่ 1 พบว่าร้อยละการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์ผสมหินฝุ่นและมอร์ตาร์ผสมทรายมีค่าใกล้เคียงกัน โดยที่มอร์ตาร์ผสมทรายจะมีค่าการดูดซึมน้ำมากกว่ามอร์ตาร์ผสมหินฝุ่นอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหินฝุ่นมีขนาดและรูปร่างโดยเฉลี่ยโตกว่าทรายเล็กน้อยจึงทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสกับซีเมนต์เฟสได้น้อยกว่าทราย ส่งผลให้ความต้องการน้ำของซีเมนต์เฟสเพื่อไปทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน

ของมอร์ตาร์ที่ผสมทรายมีปริมาณมากกว่ามอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่น [11] และผลของการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์แสดงในตารางที่ 2


ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ผสมหินฝุ่นและมอร์ตาร์ผสมทราย ที่แช่สารละลายกรดซัลฟูริก

ประเภทมวลรวมละเอียด	ร้อยละความเข้มข้น	ร้อยละของการสูญเสียน้ำหนัก					
		7 วัน	14 วัน	28 วัน	42 วัน	56 วัน	90 วัน
ทราย	1	0.95	0.98	1.30	1.30	1.80	3.67
	3	1.52	2.15	2.67	2.74	3.02	8.93
	5	2.57	8.77	15.57	17.26	17.62	34.71
หินฝุ่น	1	0.79	0.80	0.80	0.82	0.91	1.14
	3	0.90	1.13	1.17	1.21	1.39	4.37
	5	1.71	3.46	7.25	8.49	9.57	21.97


จากผลการทดสอบหาค่าการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียด และมอร์ตาร์ปกติที่ใช้ทรายเป็นมวลรวมละเอียด ในตารางที่ 2 ได้ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการแช่สารละลายกรดซัลฟูริกและการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ ดังรูปที่ 4, 5 และ 6 และลักษณะการรุดกกร่อนของมอร์ตาร์ ดังรูปที่ 7 และ 8



รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการแช่สารละลายกรดซัลฟูริก ความเข้มข้นร้อยละ 1 และการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์



รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการแช่สารละลายกรดซัลฟูริก ความเข้มข้นร้อยละ 3 และการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์




รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการแช่สารละลายกรดซัลฟูริก ความเข้มข้นร้อยละ 5 และการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์


จากรูปที่ 4, 5 และ 6 พบว่าตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียด มีค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนักน้อยกว่าตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใช้ทรายเป็นมวลรวมละเอียดในทุกความเข้มข้นของสารละลาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหินฝุ่นมีขนาดเม็ดใหญ่กว่าทรายเล็กน้อย และมีเหลี่ยมคมมากกว่าทราย จึงทำให้ยึดเกาะตัวกับเพสต์ได้ดีกว่าทราย [11]

การกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟูริกกับเพสต์เป็นหลัก ดังนั้นพฤติกรรมการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกที่กระทำกับมอร์ตาร์จึงเป็นลักษณะการกัดเซาะเพสต์ที่อยู่รอบๆ ผิวของมวลรวม

ละเอียด การกักเชื้อในลักษณะดังกล่าวทำให้ทรายเกิดการหลุดร่วงก่อนหินฝุ่น เนื่องจากทรายมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าหินฝุ่น จึงทำให้การกักคร่อนเพสต์รอบๆ อนุภาคเม็ดทรายใช้เวลา น้อยกว่าของหินฝุ่น ดังนั้นในระยะเวลาที่เท่ากันของการแช่ในสารละลายกรดซัลฟูริก การหลุดร่วงของปริมาณเม็ดทรายจะมากกว่าหินฝุ่น ส่งผลให้ค่าการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ปกติมีค่ามากกว่ามอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่น



รูปที่ 7 ตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ถูกกัดกร่อนเนื่องจากสารละลายซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 1, 3 และ 5 โดยน้ำหนัก



ก) มอร์ตาร์ที่ผสมหินฝุ่น ข) มอร์ตาร์ผสมทรายปกติ

รูปที่ 8 การถูกกัดกร่อนของมอร์ตาร์ผสมทรายปกติและมอร์ตาร์ผสมหินฝุ่นเนื่องจากสารละลายซัลฟูริกความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ที่อายุ 90 วัน

ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักจะแปรผันตรงกับร้อยละของความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟูริก และระยะเวลาของการแช่สารละลายกรดซัลฟูริกนั้นมีผลต่อการกัดกร่อนคือ เมื่อระยะเวลาการสัมผัสกับกรดซัลฟูริกยิ่งนานเท่าใด การกัดกร่อนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแสดงผลอย่างชัดเจนที่อายุ 90 วัน (รูปที่ 8ก และ 8ข) ทั้งนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่กรดซัลฟูริกสามารถกัดกร่อนเพสต์ที่หุ้มรอบ

มวลรวมละเอียดได้มากจนทำให้มวลรวมละเอียดหลุดร่วงออกไปเป็นจำนวนมาก และยังคงคร่อนต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่ช่วงแรกๆ ที่มีค่าการสูญเสียน้ำหนักน้อยก็เนื่องจากว่ากรดซัลฟูริกยังกัดกร่อนเพสต์ที่หุ้มมวลรวมละเอียดได้ไม่รอบนั่นเอง

4. สรุปผล

1) มอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียด จะมีร้อยละการดูดซึมน้ำของมอร์ตาร์ใกล้เคียงกับมอร์ตาร์ปกติ โดยที่จะมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำกว่ามอร์ตาร์ปกติเล็กน้อย เนื่องจากหินฝุ่นมีขนาดโคกว่าทรายเล็กน้อย ทำให้พื้นที่สัมผัสกับเพสต์น้อยกว่า ความต้องการน้ำเพื่อไปทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน จึงมีปริมาณน้อยกว่ามอร์ตาร์ปกติ

2) มอร์ตาร์ที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดจะมีร้อยละการสูญเสียน้ำหนักต่ำกว่ามอร์ตาร์ปกติทุกความเข้มข้นของสารละลายกรดซัลฟูริก เนื่องจากการถูกกัดกร่อนของเพสต์รอบๆ หินฝุ่นจะต้องใช้เวลานานกว่าที่หินฝุ่นจะเกิดการหลุดร่วง แต่สำหรับทรายจะเกิดการหลุดร่วงได้มากกว่า

3) สำหรับการ ใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมของมอร์ตาร์นั้น ไม่สามารถเพิ่มความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนจากกรดซัลฟูริกได้โดยตรง เพียงแต่ช่วยชะลอการสูญเสีย น้ำหนักจากการถูกกัดกร่อนจากกรดเท่านั้น เพราะกรดจะทำปฏิกิริยากับเพสต์จนเพสต์เกิดการเปื่อยยุ่ยและเสื่อมคุณสมบัติการยึดเกาะ จนทำให้เกิดการหลุดร่วงของมวลรวมละเอียดอย่างต่อเนื่อง

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2548 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การใช้หินฝุ่นผสมคอนกรีตแทนทราย” ขอขอบคุณ โรงไม่หินน้ำแข็ง จังหวัดสระบุรี สำหรับการเอื้อเฟื้อหินฝุ่นในงานวิจัย ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ช่วยเหลืออุปกรณ์ในการวิจัย ขอคุณนางสาวสิรินทิพย์ สืบพันธ์โกย สำหรับความช่วยเหลืออย่างดีในทุกด้าน และ

ขอขอบคุณพิเศษแก่ กลุ่มทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อความ
อยู่รอดของนักวิจัยอย่างยั่งยืน (กสว.) ที่สนับสนุนเงินทุน
วิจัยเพิ่มเติมในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

- [1] ไตรวุฒินพรัตน์, 2548. ข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ. สำนัก
งานวิจัยธุรกิจ. ธนาคารกรุงไทย. <www.cb.ktb.co.th>.
- [2] ชัยวัฒน์ มาตราศรี และอุดม อินสว่าง, 2546. การศึกษา
กำลังรับแบบกทานและแรงอัดทิศทางเดียวของหินฝุ่น
ผสมปูนซีเมนต์. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี.
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.
- [3] วิศิษฐ์ เคนพันธ์, 2541. คุณสมบัติของคอนกรีตผสมฝุ่น
หินปูน. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท. มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
- [4] ปิติ เสรเมธากุล, บุรฉัตร ฉัตรวีระ และสมนึก ตั้งเดิม
สิริกุล, 2547. การใช้ประโยชน์จากผงหินปูนร่วมกับ
วัสดุปอซโซลาน. วารสารสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 36, เล่มที่ 1 : 239-262.
- [5] เมธี บุญเลี้ยงอุปถัมภ์ และฉัตรชัย ชูพานิช, 2543. คู่มือ
การทดสอบ หิน ทราย และคอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง
จำกัด.
- [6] Khamput, P., 2005. Properties of Quarry Dust for Use
as Fine Aggregate. Research and Development
Journal. The Engineering Institute of Thailand, Vol.
16, No. 2. : 33-37.
- [7] Prachoom Khamput, 2006. A Study of Compressive
Strength of Concrete used Quarry Dust to Replace
Sand. Technology and Innovation for Sustainable
Development Conference (TISD2006), Khon Kaen,
Thailand.
- [8] Prachoom Khamput, 2005. A Study of Compressive
Strength of Quarry Dust Concrete Mixed Water
Reducing and Accelerating Admixture (W/C = 0.5).
31st Congress on Science and Technology of Thailand,
Technopolis, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima.
- [9] ประชุม คำพุ่ม และ สัจจะชาญ พรัดมะลี, 2548. การ
ศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวม
ละเอียดแทนทรายและใส่สารผสมเพิ่มประเภทลด
ปริมาณน้ำและเร่งเวลาการก่อตัว. การประชุมวิชาการ
คอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 1, ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท,
จังหวัดระยอง.
- [10] Annual Book of ASTM Standards. 1996. Volume
04.02.
- [11] ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, 2542. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์
ครั้งที่ 7, กรุงเทพ มหานคร: บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ก่อสร้างจำกัด.