

การศึกษาการรับกำลังอัดและกำลังค้ดของอิฐดินดิบผสมเถ้าลอย

0.95, 1.01, 1.08, 1.13 and 0.92 ksc, th respectively. This r

Keywords : Adobe.

บทนำ

ปัจจุบันได้

นโยบายหลักของประ

ของภาคอุตสาหกรรม

สิ้นเปลืองพลังงานแ

ประเทศไทยได้มีการ

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

หินประกอบด้วยเถ้าล

ลอยที่ได้จากการเผา

นอกจากนี้ยังมีเถ้าลอย

คาดว่ามีการนำเถ้าลอย

รพล, 2546) การใช้เถ้า

แทนปูนซีเมนต์ตั้งแต่

(Davis et al, 1937) ท

มาก การใช้เถ้าลอยมีข้อ

กักร่อนของคอนกรีต

ลดอัตราการซึมของน้ำ

อายุเพิ่มขึ้น (ปริญญา และ

อิฐดินดิบ (adobe)

ปูนซีเมนต์เป็นส่วนประ

ประสาน (บ้านดิน, 2547

ประหยัดพลังงาน (ดวงน

ต่อการเสียหายได้โดยง่าย

สังเคราะห์เพื่อเพิ่มความส

A Study of Compressive and Bending Strengths of Adobe Mixed with Fly Ash

ประชุม คำพูน

าควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-mail choomy_gtc@hotmail.com

านวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำลังอัดและกำลังค้ดของอิฐดินดิบผสมเถ้าลอย โดยใช้เถ้าลอยร้อยละ 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 โดยน้ำหนักของดิน อัตราส่วนฟางข้าว 1: 0.5 โดยปริมาตร และใช้น้ำอัตราส่วน 1: 1 โดยน้ำหนักของดิน นำดินไปอัดลงในแบบหล่อขนาด 10 x 15 x 30 ซม. แล้วด้วยอากาศ 48 ชั่วโมง และพลิกก้อนอิฐตั้งขึ้นให้ถูกแดดทิ้งไว้เป็นเวลา 14 และ 28 วัน จึงทดสอบ พบว่าที่อายุ 28 วัน เมื่อใช้เถ้าลอยผสมร้อยละ 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 ได้ค่ากำลังอัดด้านบ 1.10, 1.13, 1.19, 1.24, 1.37 และ 1.44 กก./ซม.² ตามลำดับ ค่ากำลังอัดด้านแบนเท่ากับ 0.96, 1.08, 1.10 และ 1.05 กก./ซม.² ตามลำดับ ได้ค่าโมดูลัสการแตกร้าวด้านขอบเท่ากับ 0.76, 0.77, 0.78 และ 0.92 กก./ซม.² ตามลำดับ ค่าโมดูลัสการแตกร้าวด้านแบนเท่ากับ 0.81, 0.83, 0.86, และ 0.95 กก./ซม.² ตามลำดับ แสดงว่าสามารถใช้เถ้าลอยมาเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มการรับกำลังคอิฐดินดิบได้

อิฐดินดิบ, กำลังอัด, เถ้าลอย, โมดูลัสการแตกร้าว

his study is to investigate the compressive strength and the bending strength of the adobe fly ash in the mixing proportion is controlled at 0, 3, 6, 9, 12 and 15 by the total weight of In addition, the ratio of rice hulk is 1: 0.5 by volume of the clay and the water ratio is 1: 1 of the clay. Then making an examination by casting sizing of 10 x 15 x 30 cm. Is dried 48 hrs and then put into the sun-dried environment for 14 days and 48 days. By the testing 28 days and considering on the fly ash mixing proportion, the edge wise compressive strength are 1.10, 1.13, 1.19, 1.24, 1.37 and 1.44 ksc, the flat wise compressive strength are 0.96,

0.95, 1.01, 1.08, 1.10 and 1.05 ksc, the edge wise modulus of rupture are 0.76, 0.77, 0.76, 0.81, 0.78 and 0.92 ksc, the flat wise modulus of rupture are 0.81, 0.83, 0.86, 0.90, 0.92 and 0.95 ksc respectively. This research showed that fly ash could be used mixing in to adobe for increase strengths.

Keywords : Adobe, Compressive Strength, Fly Ash, Modulus of Rupture

บทนำ

ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก ถึงกับได้กำหนดให้เป็นนโยบายหลักของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติได้ลดน้อยลงเรื่อยๆ จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและประชากรภายในประเทศ ดังนั้นหากมีหนทางใดที่จะช่วยให้สามารถลดความสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติลงได้ ก็สมควรที่จะนำมาทำการศึกษาพัฒนาอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ อำเภอมะเมาะ จังหวัดลำปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง กากที่เหลือจากการเผาถ่านหินประกอบด้วยเถ้าลอยประมาณร้อยละ 80 และเถ้าก้นเตาอีกประมาณร้อยละ 20 และประมาณว่ามีเถ้าลอยที่ได้จากการเผาถ่านหินเฉพาะที่แม่เมาะถึงปีละ 3 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2536 (สมชัย, 2536) นอกจากนี้ยังมีเถ้าลอยจากแหล่งภาคกลางและภาคตะวันออกอีกปีละประมาณ 2.8 แสนตันต่อปี และคาดว่ามีการนำเถ้าลอยจากทุกแหล่งไปใช้ในงานคอนกรีตประมาณปีละ 1.5 ล้านตันในปี พ.ศ. 2546 (สุรพล, 2546) การใช้เถ้าลอยในงานก่อสร้างไม่ใช่เรื่องใหม่ มีรายงานงานเกี่ยวกับการนำเถ้าลอยมาใช้แทนปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการนำเถ้าลอยมาใช้ในงานคอนกรีต (Davis et al, 1937) หลังจากนั้นมาจึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนำเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์อีกเป็นจำนวนมาก การใช้เถ้าลอยมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ เพิ่มความสามารถในการเทได้ เพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนของคอนกรีต ลดผลกระทบจากการแยกตัว ลดความร้อนที่เกิดขึ้นในคอนกรีต ลดการหดตัวลดอัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต และที่สำคัญคือเพิ่มกำลังอัดและกำลังดึงประลัยของคอนกรีตเมื่ออายุเพิ่มขึ้น (ปริญญา และ ชัย, 2547)

อิฐดินดิบ (adobe) คือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานในการเผา และไม่ต้องใช้ปูนซีเมนต์เป็นส่วนประกอบหลัก มีเพียงแต่ ดินเหนียว และเส้นใยพืช เช่น แกลบ ฟางข้าว เป็นต้น ประสาน (บ้านดิน, 2547) และขณะนี้ได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการศึกษาบ้านดินภายในประเทศเพื่อการประหยัดพลังงาน (ดวงนภา, 2546 และ วิทยา, 2545) แต่เนื่องจากดินเป็นวัสดุที่มีการอ่อนไหวสูง เสี่ยงต่อการเสียหายได้โดยง่าย จึงได้มีการนำวัสดุชนิดอื่นมาช่วยในการเพิ่มความแข็งแรง เช่น ผสมยางพาราสังเคราะห์เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำ (วรุณ, 2547) งานวิจัยนี้สนใจที่จะนำเถ้าลอยซึ่งเป็น

จากการผลิตไฟฟ้าในข้างต้น มาทำการผสมในอิฐดินดิบสำหรับช่วยให้มีคุณสมบัติการรับ
เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้นำผลการวิจัยไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านดินต่อไป ในรูปที่ 1
ก่อสร้างบ้านดินในเมืองไทย และรูปที่ 2 เป็นตัวอย่างบ้านดินในประเทศอเมริกา (บ้านดิน, 2547)



รูปที่ 1 การก่อสร้างบ้านดินในประเทศไทย (ที่มา: บ้านดิน.คอม)



รูปที่ 2 บ้านดินในอเมริกา สร้างได้ถึง 2 ชั้น (ภาพจาก: บ้านดิน.คอม)

- 2. ขั้นตอนการค
- 2.1 นำดิ
- ดิน ทิ้งไว้ประมา
- 2.2 นำฟ
- 2.3 ทำก
- 15 โดยนำหน้าคิ
- 2.4 นำดิ
- หน้าให้เรียบ แล้ว
- 2.5 ทิ้งอิ
- และ 28 วัน
- 2.6 นำไป

วิจัย

วัสดุ

- 1 ดินเหนียว จากคลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ต้องไม่มีซากพืชซากสัตว์ปะปน นำมาย่อย
- 2 ถ้าวลอย จากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง นำไปบดไล่ความชื้น 24 ชั่วโมง และ
- แรงเบอร์ 40 (รูปที่ 3)
- 3 ฟางข้าว จากศูนย์วิจัยข้าวธัญบุรี จ.ปทุมธานี ต้องนำมาผึ่งแดดให้แห้ง และตัดออกเป็น
- ขนาด 2-3 ซม. (รูปที่ 4)
- 4 น้ำ ในที่นี้ใช้น้ำประปา

2. ขั้นตอนการดำเนินงานทดสอบ

2.1 นำดินเหนียวมาทำการบดย่อยให้ละเอียด แล้วไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1: 1 ของน้ำหนักดิน ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ดินอืดตัว

2.2 นำฟางข้าวที่ตัดให้ได้ขนาดแล้วมาผสมกับดินที่อืดตัวด้วยน้ำ ในอัตราส่วน 1: 0.5

2.3 ทำการผสมแล้วล่อยกับดินในข้อ 2.2) ตามอัตราส่วนผสมที่เตรียมไว้ ร้อยละ 3, 6, 9, 12 และ 15 โดยน้ำหนักดิน (รูปที่ 5)


2.4 นำดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปอัดในแบบหล่อ ขนาด $10 \times 15 \times 30$ ซม. จนเต็ม และปาดหน้าให้เรียบ แล้วนำก้อนอิฐออกจากแบบหล่อ (รูปที่ 6-7)

2.5 ทิ้งอิฐดินดิบผึ่งให้แห้งเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วพลิกก้อนอิฐตั้งขึ้นทิ้งไว้อีกเป็นเวลา 14 และ 28 วัน

2.6 นำไปทดสอบร้อยละการหดตัว กำลังรับแรงอัด และกำลังรับแรงคัต ตามมาตรฐาน มอก. (2530)




รูปที่ 3 แฉ่าล่อย




รูปที่ 4 ฟางข้าว



รูปที่ 5 ดินเหนียวหลังจากการกวนผสมแล้วและฟางข้าวแล้ว



รูปที่ 6 การหล่อก้อนตัวอย่างอิฐดินดิบ



รูปที่ 7 ถอดก้อนตัวอย่างอิฐดินดิบออกจากแบบหล่อแล้วผึ่งให้แห้ง


รูปที่ 9 การ

จากรูปที่ 8
อายุ 14 วัน และจะ
ใกล้เคียงกัน แสดง
ตัวน้อยมาก และค่า

รูปที่ 10 ความสัมพั


เองและวิจารณ์

การทดสอบร้อยละการหดตัวของอิฐดินดิบแสดงในรูปที่ 8-9 ค่ากำลังอัดแสดงในรูปที่ 10-
มคูลัสการแตกร้าวแสดงในรูปที่ 12-13




รูปที่ 11 ความสัมพั

สัมพันธ์ระหว่างร้อยละการหดตัวและปริมาณน้ำที่ละลายของอิฐดินดิบที่อายุ 14 และ 28 วัน




รูปที่ 9 การเปรียบเทียบร้อยละการหัดตัวของอิฐดินคิบ เมื่อผสมถ้ำลอยที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 8 และ 9 พบว่าอัตราส่วนผสมของถ้ำลอยจะให้ค่าการหัดตัวไม่แน่นอนที่อิฐดินคิบ อายุ 14 วัน และจะมีค่าการหัดตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่ออิฐดินคิบมีอายุ 28 วัน โดยค่าการหัดตัวที่ได้จะใกล้เคียงกัน แสดงว่าเมื่ออายุของอิฐดินคิบมากขึ้นปริมาณของถ้ำลอยที่ผสมลงไปนั้น มีผลต่อการหัดตัวน้อยมาก และค่าการหัดตัวของอิฐดินคิบนี้มีค่าประมาณร้อยละ 10




รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดและปริมาณถ้ำลอยของอิฐดินคิบ (ทดสอบด้านขอบ)




รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดและปริมาณถ้ำลอยของอิฐดินคิบ (ทดสอบด้านแบน)

จากรูปที่ 10 และ 11 พบว่าค่ากำลังรับแรงอัดจะสูงขึ้นเมื่อผสมปริมาณเถ้าลอยลงในอิฐดินดิบ เนื่องจากเถ้าลอยเป็นวัสดุปอซโซลานที่มีซิลิกาและอลูมินา เป็นองค์ประกอบหลัก โดยทั่วไป ปอซโซลานจะไม่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน แต่ถ้าวัสดุปอซโซลานมีความละเอียดมาก หรือความชื้นที่เพียงพอ จะสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิปกติ ทำให้เกิดองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน (ปริญญา และ ชัย, 2547) จึงช่วยให้เกิดการยึดประสานของอิฐดินดิบได้ดีขึ้น และจากการที่เถ้าลอยมีขนาดเล็กมาก เมื่อแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างของอิฐ จะทำให้อิฐดินดิบที่ผสมเถ้าลอย มีความหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น ค่ากำลังรับแรงอัดจากการทดสอบด้านขอบจะมีค่าสูงกว่าด้านแบนเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาแล้วค่ากำลังรับแรงอัดที่ได้มีค่าต่ำมากจนเกือบจะรับกำลังไม่ได้เลย จึงเหมาะสำหรับใช้งานเป็นอิฐรับกำลัง



ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลัสการแตกร้าวและปริมาณเถ้าลอยของอิฐดินดิบ (ทดสอบด้านขอบ)



ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลัสการแตกร้าวและปริมาณเถ้าลอยของอิฐดินดิบ (ทดสอบด้านแบน)

จากรูปที่ 10 และ 11 พบว่าค่ากำลังรับแรงอัดจะสูงขึ้นเมื่อผสมปริมาณเถ้าลอยลงในอิฐดินดิบ เนื่องจากเถ้าลอยเป็นวัสดุปอซโซลานที่มีซิลิกาและอลูมินา เป็นองค์ประกอบหลัก โดยทั่วไป ปอซโซลานจะไม่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน แต่ถ้าวัสดุปอซโซลานมีความละเอียดมาก หรือความชื้นที่เพียงพอ จะสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิปกติ ทำให้เกิดองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน (ปริญญา และ ชัย, 2547) จึงช่วยให้เกิดการยึดประสานของอิฐดินดิบได้ดีขึ้น และจากการที่เถ้าลอยมีขนาดเล็กมาก เมื่อแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างของอิฐ จะทำให้อิฐดินดิบที่ผสมเถ้าลอย มีความหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น ค่ากำลังรับแรงอัดจากการทดสอบด้านขอบจะมีค่าสูงกว่าด้านแบนเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาแล้วค่ากำลังรับแรงอัดที่ได้มีค่าต่ำมากจนเกือบจะรับกำลังไม่ได้เลย จึงเหมาะสำหรับใช้งานเป็นอิฐรับกำลัง

การทดสอบ โดยนำหนักของอิฐดินดิบที่ผสมเถ้าลอยมาทดสอบรับกำลังอัดและกันงานวิจัยนี้จึงไม่เสนอแนะ

- 1) ในการวิจัย
- 2) ควรหา
- 3) ควรทดสอบ

เป็นต้น เพื่อให้สามารถพิจารณาการปฏิบัติที่เหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

1. สมชัย กกกักแก้ว, ประจักษ์ วัฒนศิริ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

จากรูปที่ 12 และ 13 พบว่าตัวอย่างอิฐดินดิบที่ได้ มีความสามารถในการรับกำลังอัดได้น้อยมาก โดยมีค่าใกล้เคียงกันทั้งการทดสอบด้านขอบและด้านแบน และเมื่อเพิ่มปริมาณของเถ้าลอยลงไปให้อิฐดินดิบมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะทำให้อิฐดินดิบรับกำลังอัดได้มากขึ้น ซึ่งก็เป็นสาเหตุเดียวกันกับการรับกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นดังได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น และจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใส่ปริมาณเถ้าลอยร้อยละ 15 ทำให้ได้ค่าการรับกำลังอัดมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

สรุปผล

การทดสอบอิฐดินดิบขนาด $10 \times 15 \times 30$ ซม. โดยผสมเถ้าลอยร้อยละ 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 โดยน้ำหนักของดิน อัตราส่วนฟางข้าว 1: 0.5 โดยปริมาตรของดิน และใช้น้ำอัตราส่วน 1: 1 โดยน้ำหนักของดิน พบว่าปริมาณส่วนผสมของเถ้าลอยที่ใส่ลงไปให้อิฐดินดิบนั้น ไม่มีผลต่ออัตราการหดตัวแต่อย่างใด แต่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับกำลังอัดได้ ซึ่งปริมาณของเถ้าลอยที่ดีที่สุดสำหรับการรับกำลังอัดและกำลังค้ำคือ ร้อยละ 15 และจากค่ากำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงค้ำที่น้อยมากในงานวิจัยนี้ จึงไม่สามารถนำอิฐดินดิบผสมเถ้าลอยนี้ไปใช้ก่อผนังที่ต้องการรับแรงได้

ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มอัตราส่วนเถ้าลอยในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของอิฐดินดิบต่อไป
- 2) ควรหาวิธีการในการเพิ่มกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงค้ำของอิฐดินดิบ โดยอาจใช้วัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มกำลัง ผสมเพิ่มเติมเข้าไปให้มากขึ้น
- 3) ควรทดสอบคุณสมบัติทางด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่น หน่วยน้ำหนัก เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ผลได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ กลุ่มทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อความอยู่รอดของนักวิจัยอย่างยั่งยืน (กสวร.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยปี พ.ศ. 2548 ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ทดสอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

1. สมชัย กกกำแหง, “การนำเถ้าลอยลิกไนต์มาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุก่อสร้างงานดิน,” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ศักยภาพการนำเถ้าลอยลิกไนต์มาใช้ประโยชน์, สำนักงานวิจัยและพัฒนา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, หน้า 4-1 - 4-23, พ.ศ. 2536

ล พุกขานุกุล, “กรรมวิธีการผลิตและชนิดของเถ้าถ่านหินที่มีในประเทศไทย,” เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง การนำเถ้าถ่านหินในประเทศไทยมาใช้งานคอนกรีต, ภาควิชา
กรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 19-29, พ.ศ. 2546

Carlson, R.W., Kelly, J.W., and Davis, H.E., “Properties of Cements and Concretes
Containing Fly Ash,” American Concrete Institute Journal, Proceedings Vol.33, No.5, pp.577-612, 1937.

ญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, สมาคมคอนกรีตไทย (ส.ค.ท.), “ปูนซีเมนต์ ปอช
น และคอนกรีต,” พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ, หน้า 293-294, พ.ศ. 2547

ไอบ้านดิน, 2547, ได้จาก URL: <http://www.baandin.org> เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ภา ศิลปสาย, “บ้านดิน: สถาปัตยกรรมทางเลือกกรณีศึกษา: บ้านศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัด
ศรีสะเกษ,” วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, ภาควิชา
สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2546

วัชร ไตรรงค์, “กระบวนการร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง: กรณีศึกษาบ้านดิน บ้านเทพ
พนา อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิศึกษาบ้านดิน บ้านเทพพนา อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ,”
วิทยานิพนธ์ปริญญาเคหศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเคหการ, ภาควิชาเคหการ, คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2545

เหล่าโกเมษฐ์, “การเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำของการก่อสร้างบ้านดิน,”
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2547

งานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, “คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก, มอก. 58-2530,” สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 5, กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2539

ร ฉัตรวีระ และพิชัย นิมิตยงสกุล, “ผลกระทบของขี้เถ้าแกลบต่อคอนกรีตคุณภาพสูง,”
ประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 3, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชูปถัมภ์, หน้า MAT5-1 ถึง MAT5-9, พ.ศ. 2540

ร ฉัตรวีระ และเชิดพงศ์ วิสารทานนท์, “ศักยภาพในการใช้คอนกรีตผสมเถ้าแกลบไม่บด,”
ประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 7, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชูปถัมภ์, หน้า MAT-63 ถึง MAT-68, พ.ศ. 2544

ณ์ ดำรงศีล, นุรฉัตร ฉัตรวีระ, และวินัย อวยพรประเสริฐ, “กำลังรับน้ำหนักของคอนกรีต
แกลบ,” วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, หน้า 11-19, พ.ศ. 2543

สภาพ

Road]

ภาค

บทคัดย่อ

บทควา:
รังสิต-นครนายก
หนาแน่นและถ้
สายนี้มีสถิติการ
ความไม่เหมาะ
องค์ประกอบด้า
ทาง ทางเชื่อม ท
บริเวณย่านชุมช
เปลี่ยนแปลงขอ
ได้เสนอแนวทาง
อุปกรณ์อำนวยค
ของอุบัติเหตุรวม
สามารถใช้งานได้

คำสำคัญ : อุบัติเห

ABSTRACT: Th
Rangsit-Nakhonn
highway features
accident has beer
drivers and unsuit