

การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงด้วยกระบวนการไมโครเวฟ

1. บทนำ

ปัจจุบันก
นับว่าเป็นปัญหาอ
บำบัดและใช้สภ
คลื่นอุลตราไวโชนิก
การย่อยด้วยการใ
จำเป็นต้องมีแสงที่
TiO₂ CdS ZnO
พลังงานแถบช่องว่าง
TiO₂ ชนิดนี้มีราค
สังเคราะห์ TiO₂ ส
[1-4] ซึ่งกระบวนการ
และความดันสูง ใน
ดังนั้นงาน
กระบวนการย่อยด้
ละลาย เวลาในการ
สลายสีเมทิลีนบล

2. วิธีการทดลอง

2.1 สารเคมี

TiO₂-P25 1
ประเทศเกาหลี เอท
J.T. Baker Solusorb
ประเทศญี่ปุ่น สีเมที
ไฮด์ (NaOH) บริษัท
Darmstadt ประเทศเย

2.2 ผลการเผาสารตั้ง

ซึ่ง TiO₂ จำ
ตัวอย่างหลังเผาไปวิเ

IMPROVEMENT OF PHOTOCATALYST BY MICROWAVE METHOD

สิทธิพันธ์ ท่อแก้ว ภรณ์ ศรีธรรมรัตน์ และสินศุภา จุ้ยจุลเจิม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา TiO₂ ด้วยเทคนิค
ปัจจัยที่ศึกษา คือ ผลของอุณหภูมิการเผาสารตั้งต้น ชนิดตัวทำละลาย เวลาในการสังเคราะห์
งไมโครเวฟ และอัตราส่วนของ TiO₂ ต่อ KOH จากการทดลองพบว่าสภาวะที่ดีที่สุดในการ
ด้วยเทคนิคไมโครเวฟ คือ สารตั้งต้น TiO₂ ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
TiO₂ ต่อ KOH เป็น 1 ต่อ 1 โดยโมล ในเอทานอล ที่กำลังไฟ 360 วัตต์ เป็นเวลา 120 นาที
ริยาการย่อยสลายสีเมทิลีนบลเท่ากับ 0.5136 ต่อนาที ภายใต้การฉายแสงแบลคไลต์ 120
เข้มข้นสีเมทิลีนบล 30 พีพีเอ็ม

TiO₂ / ไมโครเวฟ / สีเมทิลีนบล / การย่อยปฏิกิริยาด้วยแสง

ABSTRACT

objective of this research was to improve efficiency of TiO₂ by microwave technique. The
alcined temperature of starting material, type of solvent, synthesis time, power of
and the ratio of TiO₂ to KOH were studied. The experiment results show that the suitable
or synthesis TiO₂ by microwave technique were calcined starting material at 500 °C, 1:1
COH ratio by mol in ethanol at 360 W microwave power and 120 minute. Reaction rate
methylene blue degradation was 0.5136 min⁻¹ under blacklight irradiation for 120 min at
methylene blue concentration.

TiO₂ / microwave / methylene blue dye / Photodecomposition

1. บทนำ

ปัจจุบันการกำจัดสารประกอบอินทรีย์ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเคมี การเกษตร และชุมชน นับว่าเป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากความคงทนขององค์ประกอบอะโรมาติก จึงเป็นการยากต่อการบำบัดและใช้สภาวะที่รุนแรง ตัวอย่างเทคนิคที่นิยมใช้ในการกำจัดสารพิษ คือ การเร่งปฏิกิริยาเคมีด้วยคลื่นอุลตราโซนิก การย่อยที่สภาวะที่จุดวิกฤต การออกซิเดชันด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและการใช้แสง การย่อยด้วยการใช้ตัวเร่งแบบใช้แสง เป็นต้น วิธีการย่อยการย่อยด้วยการใช้ตัวเร่งแบบใช้แสง จำเป็นต้องมีแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม สารกึ่งตัวนำ และออกซิเจน สารกึ่งตัวนำที่นิยมใช้ได้แก่ TiO_2 , CdS , ZnO เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TiO_2 -P25 เป็นสารที่ให้สมบัติการย่อยที่ดี เนื่องจากมีค่าพลังงานแถบช่องว่างต่ำ นอกจากนี้ยังมีความเสถียร ไม่เป็นอันตรายเมื่อหลุดไปสู่สิ่งแวดล้อม [1-2] แต่ TiO_2 ชนิดนี้มีราคาแพง อนุภาคมีขนาดเล็กมาก ทำให้ยากต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับการสังเคราะห์ TiO_2 สามารถทำได้หลายวิธี เช่น กระบวนการโซลเจล [1-2] กระบวนการไฮโดรทอมอล [1-4] ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ให้ TiO_2 ที่ดี แต่ต้องใช้สภาวะในการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิและความดันสูง ในขณะที่การสังเคราะห์ด้วยเทคนิคไมโครเวฟสามารถทำได้ที่อุณหภูมิต่ำและใช้เวลาสั้น

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงปรับปรุง TiO_2 ที่มีขายตามท้องตลาดด้วยเทคนิคไมโครเวฟ สำหรับใช้ในกระบวนการย่อยด้วยการใช้ตัวเร่งแบบใช้แสง TiO_2 -P25 โดยศึกษาผลการเผาสารตั้งต้น ชนิดตัวทำลาย เวลาในการสังเคราะห์ กำลังไฟของไมโครเวฟ และอัตราส่วนของ TiO_2 ต่อ KOH ต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู

2. วิธีการทดลอง

2.1 สารเคมี

TiO_2 -P25 บริษัท deguasa ประเทศเยอรมัน TiO_2 COTIOX KA-300 บริษัท Cosmochemical ประเทศเกาหลี เอทานอล ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) บริษัท แอลกอฮอล์ไทย ประเทศไทย เมทานอล (CH_3OH) บริษัท J.T. Baker Solusorb ประเทศสหรัฐอเมริกา โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) บริษัท NIPPON SODA ประเทศญี่ปุ่น สีมะทีลินบลู ($\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{N}_3\text{SCl}$) บริษัท Riedel-de Haën ประเทศเยอรมัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) บริษัท Mearsk ประเทศเยอรมัน กรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) บริษัท Merck KGaA รุ่น 65271 Darmstadt ประเทศเยอรมัน

2.2 ผลการเผาสารตั้งต้น

ชั่ง TiO_2 จำนวน 20 กรัม เผาที่อุณหภูมิตั้งแต่ 400 ถึง 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำตัวอย่างหลังเผาไปวิเคราะห์ด้วย SEM และ XRD


ปรับปรุง TiO₂ ด้วยกระบวนการไมโครเวฟ

นำสารตัวอย่างที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่างๆมาทำการสังเคราะห์โดยซัง TiO₂ 10 กรัม ใส่ลงใน 2.08 โมลต่อลิตร ของ KOH ปริมาณ 60 มิลลิลิตร เป็นอัตราส่วน TiO₂ ต่อ KOH เป็น 1 ต่อ 1 นำไปให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่กําลังไฟ 360 วัตต์ เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นนำไปล้างให้ฟิวริกและน้ำกลั่น จนมีค่าพีเอชเป็นกลาง นำเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อแยกน้ำออก นำสารตัวอย่างที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เพื่อระเหยน้ำออก นำตัวอย่างที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ด้วย EM และ XRD ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ ให้ความร้อนเป็น 60 90 นาที เปลี่ยนกําลังไฟเป็น 90 180 และ 900 วัตต์ เปลี่ยนอัตราส่วน TiO₂ ต่อ KOH ตัวทำละลายทดลองคือ น้ำ เมทานอล และเอทานอลเป็นตัวทำละลาย


ทดสอบการย่อยสี

การย่อยสลายสีเมทีลีนบลูใช้ชุดทดสอบการย่อยตามรูปที่ 1 ชุดทดสอบการย่อยประกอบด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร วางในท่ออะคริลิกขนาดเส้นผ่าน 7.4 เซนติเมตร ที่มีหลอดไฟแบคไลซ์ 18 วัตต์ จำนวน 2 หลอด วางไว้ด้านข้าง หลอดแก้วละลายได้ 450 มิลลิลิตร และพ่นอากาศด้วยอัตราเร็ว 19 มิลลิลิตรต่อวินาที

การทดสอบการย่อยสลายของสีเมทีลีนบลูทำได้โดยเตรียมสารละลายสีเมทีลีนบลูที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จำนวน 1000 มิลลิลิตร ปรับพีเอชให้สารละลายด้วย 0.1 โมลาร์ NaOH หรือ H₂SO₄ เก็บสารละลายตัวอย่างเริ่มต้น เพื่อวัดความเข้มข้นเริ่มต้น เติมตัวเร่งปฏิกิริยา พ่นเวลา 60 นาที เก็บตัวอย่างสารละลาย เปิดหลอดไฟเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างสารละลายที่ กรองสารละลายตัวอย่างด้วยเยื่อแผ่นที่มีขนาดรูพรุน 0.2 ไมโครเมตร นำสารละลายส่วนใสไปผลึกของสารละลายเมทีลีนบลู โดยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 663 นาโนเมตร



(ก)



(ข)

และชุดการย่อยสลายสี (ข) ในการย่อยสลายสีเมทีลีนบลูที่สร้างขึ้น เมื่อ 1;หลอดไฟฟ้า

ก 3; หลอดแก้ว 4;หัวพ่นออกซิเจน 5;ปั๊ม

2.5 การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ เครื่องกระเจิงรังสีเอกซ์ เพื่อวิเคราะห์หา

3. ผลการทดลอง 3.1 ผลของอุณหภูมิ

ในรูปที่ 2 พบว่า TiO₂ กับ เซลเซียส โครงสร้างไทเทเนียมไดออกไซด์ ประมาณ 200-300 นาโนเมตรของอนุภาคไม่มี

Intensity

รูปที่ 2 พิก XRD ของ TiO₂ เมื่อ ● คือ


2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ

การวิเคราะห์ XRD โดยการบดสารตัวอย่างจนละเอียด อัดใส่ในช่องตัวอย่าง วิเคราะห์เฟสด้วยเครื่องกระเจิงรังสีเอ็กซ์ รุ่น Brooker D8 (XRD) โดยวัดตั้งแต่ 5 ถึง 60 องศา (2θ) การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รุ่น JSM 6301F (SEM) ใช้กำลังขยาย 10000 และ 35000 เท่า เพื่อวิเคราะห์หาลักษณะและรูปร่างของอนุภาค

3. ผลการทดลองและวิจารณ์

3.1 ผลของอุณหภูมิการเผาต่อโครงสร้างผลึก TiO_2


ในรูปที่ 2 แสดงพีค XRD ของสารตัวอย่าง เมื่อเผาที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากรูปที่ 2 พบว่า TiO_2 ก่อนเผาประกอบด้วยเฟสอนาเทสอย่างเดียว และเมื่อนำ TiO_2 ไปเผาที่ 400 ถึง 800 องศาเซลเซียส โครงสร้างของผลึกตัวอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง รูปที่ 3 แสดงลักษณะพื้นที่ผิวอนุภาคของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 400-800 องศาเซลเซียส ซึ่งอนุภาคก่อนเผามีขนาดประมาณ 200-300 นาโนเมตร (รูป 3 ก) เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 400 – 800 องศาเซลเซียส พบว่าขนาดของอนุภาคไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีขนาดใกล้เคียงกับอนุภาคก่อนเผา



รูปที่ 2 พีค XRD ของสารตั้งต้นที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่างๆ (องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
เมื่อ ● คือ เฟสอนาเทส

วงค่า pH ต่อการย่อยสลายสี

รูปที่ 4 แสดงผลของค่าพีเอชต่อการย่อนสลายสีเมทิลีนบลู เมื่อเติมและไม่เติม TiO₂ ที่ความเข้มข้น 0 พีพีเอ็ม และความเข้มข้นของสีเริ่มต้น 30 พีพีเอ็ม จากรูปที่ 4 พบว่า ในกรณีที่ไม่มีเติม TiO₂ ความเข้มข้นของสีเมทิลีนบลูมีค่าลดลง เมื่อเวลาในการทดลองเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สีเมทิลีนบลูสามารถย่อยสลายเอง เมื่อมีการฉายแสงและออกซิเจน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเติม TiO₂ ต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูพบว่า ความเข้มข้นของสีเมทิลีนบลูมีค่าลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเติม TiO₂ ช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูได้ นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อค่าพีเอชของสารละลายมีค่าเพิ่มขึ้น อัตราการลดลงของความเข้มข้นสีเมทิลีนบลูมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในกรณีที่เติมและไม่เติม O₂ จากข้อมูลในรูปที่ 4 เมื่อนำไปหาค่าคงที่ปฏิกิริยาของการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูมีค่าเท่ากับ




รูปที่ 4 ผลของค่าพีเอชต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู

3.3 ผลของอุณหภูมิ


ในรูปที่ 5 แสดงผลของอุณหภูมิที่มีต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู โดยที่ความเข้มข้นของสีเมทิลีนบลูเริ่มต้นที่ 30 พีพีเอ็ม และเวลาในการทดลอง 60 นาที พบว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อัตราการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูมีค่าเพิ่มขึ้น

รูปที่ 5 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู




รูปที่ 6 โครงสร้างจุลภาพของสารตั้งต้น เมื่อ (ก) ก่อนเผา (ข) หลังเผา 400 (ค) 500 (ง) 600 (จ) 650 (ฉ) 700 องศาเซลเซียส

คือ 0.2076 ต่อนาที เมื่อไม่เติมและไม่เติม TiO₂ ตามลำดับ ในกรณีที่มีการเติม TiO₂ ที่พีเอชต่ำกว่าจุดประจุสุทธิ (point of zero charge) ของไทเทเนียมไดออกไซด์ ทำให้ประจุที่ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นบวก ซึ่งทำให้เกิดการดูดซับโปรตอน (H⁺) ไว้ที่ผิวหน้าอนุภาค ดังสมการที่ (1) ในขณะที่สีเมทิลีนบลูเป็นบวก จึงทำให้เกิดการดูดซับได้ดี ในขณะที่เมื่อค่าพีเอชของสารละลายมีค่ามากกว่าจุดประจุสุทธิของไทเทเนียมไดออกไซด์มีค่าเป็นลบดังสมการที่ (2) ทำให้ความสามารถในการดูดซับของสีเมทิลีนบลูมีค่าประจุเป็นศูนย์ โดยทั่วไป ค่า PZC ของ TiO₂-P25 มีค่าเท่ากับ 6 [5]




รูปที่ 5 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู



รูปที่ 4 ผลของพีเอชต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู เมื่อเติม(ก) และไม่เติม TiO₂ (ข) ที่ความเข้มข้นสีเมทิลีนบลูเริ่มต้น 30 พีพีเอ็ม

3.3 ผลของอุณหภูมิการเผาสารตั้งต้นต่อการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู

ในรูปที่ 5 แสดงผลของอุณหภูมิในการเผาค่าคงที่การย่อยสลายสีเมทิลีนบลู เมื่อใช้ TiO₂ ที่ 1 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้นสีเมทิลีนบลูเริ่มต้น 30 พีพีเอ็ม พีเอช 9 จากรูปที่ 5 พบว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาเป็น 500 องศาเซลเซียส ปรากฏว่าค่าคงที่ปฏิกิริยาการย่อยสลายสีมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิต่อไปอีก จะพบว่า ค่าคงที่ปฏิกิริยาการย่อยสลายมีค่าลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเผาที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการหลอมรวมตัวกันของอนุภาค ทำให้พื้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยามีค่าลดลง ค่าคงที่ปฏิกิริยาการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูเท่ากับ 0.2568 ต่อนาที ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่ได้จากสารตั้งต้นที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส




รูปที่ 5 ผลของอุณหภูมิในการเผาค่าคงที่การย่อยสลายสีเมทิลีนบลู เมื่อใช้ TiO₂ ที่ 1 กรัมต่อลิตร ความเข้มข้นสีเมทิลีนบลูเริ่มต้น 30 พีพีเอ็ม พีเอช 9

การปรับปรุงด้วยกระบวนการไมโครเวฟ


ในรูปที่ 6 แสดงผลของเวลาในการปรับปรุงด้วยเทคนิคไมโครเวฟต่อค่าคงที่การย่อยสลายสีเม
โดยใช้สารตั้งต้นเป็น TiO_2 ผ่านการเผาที่อุณหภูมิการเผาต่างๆ เมื่ออัตราส่วนระหว่าง TiO_2 ต่อ
น 1 ต่อ 1 โดยโมล กำลังไฟของคลื่นไมโครเวฟ 360 วัตต์ โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย จากรูปที่
ค่าคงที่การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูให้ค่าสูงสุดเมื่อใช้เวลาในการปรับปรุงเป็น 120 นาที ใน
ที่ใช้สารตั้งต้นที่ผ่านการเผาที่ 500 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อใช้เวลาในการ
เพิ่มขึ้น ค่าคงที่ปฏิกิริยาการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มเวลาทำให้
ละลายของ TiO_2 ได้มากขึ้น และเมื่อนำไปวิเคราะห์หาคู่ลักษณะโครงสร้างผลึก พบว่า ไม่มีความ
กันของฟิวดอย่างที่ผ่านมาการปรับปรุงที่เวลาต่างๆ ในรูปที่ 7 แสดงผลของกำลังไฟในการ
ต่อค่าคงที่ปฏิกิริยาการย่อยสลายสีเมทิลีนบลู จากรูปที่ 7 พบว่า การปรับปรุงที่กำลังไฟ 360
ค่าคงที่ปฏิกิริยาสูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการการใช้ตัวทำละลายมีผลต่อการปรับปรุงตัวเร่ง
นอกจากนี้ยังพบว่า ที่อัตราส่วนระหว่าง TiO_2 ต่อ KOH เป็นเพิ่มจาก 1 ต่อ 0.1 เป็น 1 ต่อ 1
ปฏิกิริยาการย่อยสลายมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วน TiO_2 ต่อ KOH มากกว่านี้ พบว่า ค่าคงที่
การย่อยสลายมีค่าลดลง

รูปที่ 7 ผลของ
เป็น TiO_2
โดยโมล




รูปที่ 8 ผลของ
เมทิลีน
เวลาใน

ผลของเวลาในการปรับปรุงด้วยเทคนิคไมโครเวฟต่อค่าคงที่การย่อยสลายสีเมทิลีนบลูโดยใช้
สารตั้งต้นเป็น TiO_2 ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิการเผาต่างๆ เมื่ออัตราส่วนระหว่าง TiO_2 ต่อ
KOH เป็น 1 ต่อ 1 โดยโมล กำลังไฟของคลื่นไมโครเวฟ 360 วัตต์ โดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย



รูปที่ 7 ผลของกำลังไฟในการปรับปรุงต่อค่าคงที่ปฏิกิริยาการย่อยสลายสีเมทิลินบลู โดยใช้สารตั้งต้นเป็น TiO_2 ที่ผ่านการเผา 500 องศาเซลเซียส เมื่ออัตราส่วนระหว่าง TiO_2 ต่อ KOH เป็น 1 ต่อ 1 โดยโมลและเวลาในการปล่อยคลื่นไมโครเวฟเป็นเวลา 120 นาที



รูปที่ 8 ผลของอัตราส่วนระหว่าง TiO_2 ต่อ KOH ในการปรับปรุงต่อค่าคงที่ปฏิกิริยาการย่อยสลายสีเมทิลินบลู โดยใช้สารตั้งต้นเป็น TiO_2 ที่ผ่านการเผา 500 องศาเซลเซียส เมื่อใช้กำลังไฟและเวลาในการปล่อยคลื่นไมโครเวฟเป็นเวลา 360 วัตต์ และ 120 นาที ตามลำดับ

ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า สภาวะในการปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดที่ทำให้ค่าคงที่ปฏิกิริยามีค่าสูง สารตั้งต้นเป็น TiO_2 ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และการปรับปรุงด้วยเทคนิคไมโครเวฟ คือ อัตราส่วนระหว่าง TiO_2 ต่อ KOH เป็น 1 ต่อ 1 ตัวทำละลายเอทานอล กำลังไฟของไมโครเวฟเท่ากับ 360 วัตต์ เป็นเวลา 120 นาที ซึ่งให้ค่าคงที่ปฏิกิริยาเฉลี่ยที่ลิ้นปฐเท่ากับ 0.5136 ต่อนาที ซึ่งให้ค่าสูงกว่าสารตั้งต้นเท่ากับ 147.39 เปอร์เซ็นต์

กรมประกาศ

คณะผู้วิจัยของขอบุณ นางสาวกนกวรรณ กฤตโยภาส นางสาวกุลธิดา สุขสมสถาน และนายสว่างใจ ซึ่งเป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ช่วยในการทำวิจัย นอกจากนี้ น.ศ. บัญชา ศิลป์สกุลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์โครงสร้างนี้เป็นอย่างดี

อ้างอิง

- Al'ko, Y.V., Churagulov, B.R., Kunst, M., Mazerolles, L. and Justin C. C., "Photocatalytic properties of titania powders prepared by hydrothermal method," *Applied Catalysis B: Environmental*. Vol. 54:51-58, 2004.
- Mar, K., Rajhaa Rama K. And Katsukib Hiroaki, "Microwave hydro-thermal processing of titanium dioxide," *Materials Chemistry and Physics*. Vol. 61:50-54, 1999.
- Prasari Sara, Komarneni Sridhar, Mariani Emilia and Villa Carla., "Microwave-hydrothermal synthesis for the synthesis of rutile," *Materials Research Bulletin*, 2005.
- Yana M., Sakai Go, Cornet Albert, Shimano Kengo, Morante Joan Ramon and Yamazoe Tetsuo, "Microstructure control of thermally stable TiO_2 obtained by hydrothermal process for sensors," *Sensors and Actuators*, Vol. B103 :312-317, 2004.
- Lucia B. Avalle, Osvaldo R. Cámara and Carlos P. De Pauli, "Adsorption of human serum albumin (HSA) onto colloidal TiO_2 particles; Part I," *Journal of Colloid and Interface Science*, Vol. 261: 299-311, 2003.

บทคัดย่อ

เซลล์เชื้อเพลิงให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้รับความนิยมผลิตได้สิ่งแวดล้อมน้อย ออกไซด์ เซลล์คาไลน์ แบบกรรออกไซด์ของแบริคาร์บอนเนตหลอม

Abstract

A fuel energy directly to include a higher lower emissions electrolytes i.e. a Fuel Cell, a Molt higher conversion

บทนำ

เซลล์เชื้อ (Electrochemical