

วัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น

กศสวงศ์ เศรษฐศิริสมบัติ* ณปภา เอี่ยมจิรกุล**

บทคัดย่อ

การพิมพ์แบบเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างขึ้นงานบูรณะนิดติดแน่นและวัสดุพิมพ์แบบเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางคลินิก วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อทบทวนวัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น โดยกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบได้แก่ ความแน่นย้ำ การคืนรูปแบบยืดหยุ่น เลสีรภาพเชิงมิติ คุณสมบัติความซ่อนน้ำ คุณสมบัติการไหลแฟ่ ความสามารถในการดัดงอ ความหนืด การผิดรูป ความด้านทานการฉีกขาด รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของวัสดุพิมพ์แบบอีลาสโตร์เมอร์

คำสำคัญ : วัสดุพิมพ์แบบอีลาสโตร์เมอร์ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น คุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบ

*ทันตแพทย์ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

**อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุวัติษฐ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสต์วิโรจน์ สุขุมวิท 23 เมืองพัทยา ชลบุรี 20110

Impression Materials in Fixed Prosthodontics

Tosruang Setsirisombut* Napapa Aimjirakul**

Abstract

Impression taking is a critical step in the process of producing successful fixed restorations and the impression material is an important factor related to clinical success. The purpose of this article is to review impression materials used in fixed prosthodontics. The review gives basic knowledge of impression material properties i.e. accuracy, elastic recovery, dimensional stability, hydrophilic properties, flow characteristics, flexibility, viscosity, deformation and tear resistance. Advantages and disadvantages of elastomeric impression materials are included.

Key words : Elastomeric impression materials, Fixed prosthodontics, Impression material properties

*Dentist, Banmi Hospital 139 Pracha Uthit Road, Ban Mi, Lop Buri 15110

**Lecturer, Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110

บทนำ

ความสำเร็จของการทำงานด้านทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น มีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมฟันหลัก การแยกเหงือก การพิมพ์แบบให้ได้รอยพิมพ์ที่มีเสถียรภาพเชิงมิติ (dimensional stability) ลอกเลียนรายละเอียดที่ดี และแบบจำลองที่มีความเหมือน เพื่อการสร้างขึ้นงานบูรณะในห้องปฏิบัติการ [1,2] การพิมพ์แบบเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ได้รอยพิมพ์ที่ลอกเลียนรายละเอียดของพื้นผิวและโครงสร้างในช่องปากที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ มีเสถียรภาพเชิงมิติ [2,3] และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้แบบจำลองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ของทั้งฟันหลักที่ถูกเตรียมและบริเวณอื่นที่อยู่ต่อขอบ (margin) [4,5] ซึ่งความคลาดเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การพิมพ์แบบจนกระทั่งกระบวนการผลิตขึ้นงานบูรณะ ดังนั้น เพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ควรเริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุพิมพ์แบบที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่สุด [2]

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อทบทวนคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสียของวัสดุพิมพ์แบบที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น และเพื่อให้สามารถเลือกใช้งานในคลินิกได้อย่างเหมาะสม

ชนิดของวัสดุพิมพ์แบบ

วัสดุพิมพ์แบบในทางทันตกรรมประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ วัสดุพิมพ์แบบชนิดไม่มีดีหยุ่น (non-elastic impression materials) และวัสดุพิมพ์แบบชนิดมีดีหยุ่น (elastic impression materials) (ตารางที่ 1)

ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นไม่นิยมใช้วัสดุพิมพ์แบบชนิดไม่มีดีหยุ่น เนื่องจากมีเสถียรภาพเชิงมิติต่ำ ไม่ทนต่อการฉีกขาด การศีนรูปแบบยึดหยุ่นต่ำ ไม่สามารถบันทึกและให้ความแม่นยำของรอยพิมพ์ได้มีอิฐพิมพ์บริเวณที่มีส่วนคอด

ตารางที่ 1 ชนิดของวัสดุพิมพ์แบบ

ชนิดไม่มีดีหยุ่น	ชนิดมีดีหยุ่น	
	ไฮโดรโคลลอยด์	อีลัสโตรเมอร์
<ul style="list-style-type: none"> • ปลาสเตอร์พิมพ์แบบ • คอมเพนต์จำลองแบบ • ชี้ฟังพิมพ์ปาก 	<ul style="list-style-type: none"> • ผันกลับได้ • ผันกลับไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • โพลีชัลไฟด์ • ชิลิโคน <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดควบแน่น - ชนิดเติม • พอลิอีเทอร์

ตัดแปลงจาก: Wassell RW. Crowns and other extra-coronal restorations: Impression materials and technique. Brit Dent J 2002; 192(12): 679-690.

วัสดุพิมพ์แบบชนิดมีดีหยุ่นที่นำมาใช้ได้แก่ ไฮโดรโคลลอยด์ (hydrocolloids) โพลีชัลไฟด์ (polysulfides) ชิลิโคนชนิดควบแน่น (condensation silicones) ชิลิโคนชนิดเติม (addition silicones) และพอลิอีเทอร์ (polyethers) [6]

จากรายงานวิจัยของ Donovan และ Chee พบว่า ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นมักเกิดจากการพิมพ์แบบที่ไม่ได้รายละเอียดเพียงพอในกรณีขอบของฟันหลักที่เตรียมอยู่ใต้เหงือกซึ่งจะล่งผลกระทบต่อความแนบสนิทบริเวณขอบของขึ้นงาน [7]

ประวัติความเป็นมา

วัสดุพิมพ์แบบไฮโดรคออลลอยด์ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1925 และนำมาใช้ในการพิมพ์ปากในปี ค.ศ.1937 วัสดุประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดผันกลับได้และชนิดผันกลับไม่ได้

วัสดุพิมพ์แบบไฮโดรคออลลอยด์ชนิดผันกลับได้ คือ อะガ (agar) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสาหร่ายทะเล มีลักษณะคล้ายวุ้น มีความยืดหยุ่น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ แต่วัสดุชนิดนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันเนื่องจากต้องใช้ร่วมกับอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ และภาชนะพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีราคาสูง [2,6]

อัลจิเนตเป็นวัสดุพิมพ์แบบไฮโดรคออลลอยด์ชนิดผันกลับไม่ได้ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากใช้งานง่าย ราคาถูกเมื่อเทียบกับวัสดุพิมพ์แบบอีลาสโตร์ (elastomeric impression materials) แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานเนื่องจากอัลจิเนต มีปัญหาในเรื่องเสถียรภาพเชิงมิติ และการลอกเลียนรายละเอียดยังไม่ดีพอ ในเวลาต่อมาจึงได้มีการพัฒนา วัสดุพิมพ์แบบชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้รอยพิมพ์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น [5]

ในปี ค.ศ. 1950 มีการผลิตวัสดุพิมพ์แบบชนิด อีลาสโตร์ชนิดแรกออกมาได้แก่ โพลีชัลฟิด ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความยืดหยุ่นเพียงพอ เมื่อนำรอยพิมพ์ออกจากบริเวณส่วนคอด แต่มีข้อเสีย คือมีการหดตัวจากการระเหยของน้ำ เมื่อเวลาผ่านไป มีการผิดรูปการ กลิ่นเหม็น รสชาติไม่ดี ครบสีติดเลือพ้า [2,5,8] ต่อมาในปี ค.ศ. 1955 มีการพัฒนา ใช้วัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดควบแน่น ร่วมกับการใช้ ถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล ปี ค.ศ. 1965 วัสดุพิมพ์แบบ พอลิอีเทอร์ถูกผลิตและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในทางทันตกรรม ครั้งแรกที่ประเทศไทยมี ล้วนวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคน ชนิดเติมหรือโพลีไวนิลไชล์ลอกเซน ถูกผลิตออกมาในปี ค.ศ. 1975 และภายหลังได้มีการพัฒนาคุณสมบัติโดย เติมสารลดแรงตึงผิว เพื่อลดความไม่ชอบน้ำลง ทำให้ รอยพิมพ์มีความถูกต้องแม่นยำดีขึ้น เสถียรภาพเชิงมิติ เพิ่มขึ้นและอยู่ได้นานหลังพิมพ์แบบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ที่ต้องการในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น

วัสดุพิมพ์แบบในอดีต มีลักษณะดังนี้ [4,9]

1. กลิ่น รสชาติ สี เป็นที่พอใจ ยอมรับได้
 2. ไม่มีความเป็นพิษ หรือก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
 3. อายุการใช้งานพอเหมาะสมต่อการเก็บรักษา และใช้งาน
 4. ราคาคุ้มค่าต่อการใช้งาน
 5. ใช้งานง่าย โดยอาศัยอุปกรณ์น้อย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 6. ระยะเวลาการแข็งตัวพอเหมาะสม
 7. ลักษณะความข้นหนืด เนื้อสัมผัสที่ใช้งานได้ดี
 8. ให้ผลลัพธ์ออกเฉียงรายละเอียดของเนื้อเยื่อ ในช่องปากได้ดี
 9. มีการคืนรูปแบบยืดหยุ่นโดยปราศจาก การผิดรูปภาระภายหลังการยืดหดตัว
 10. ความแข็งแรงเพียงพอ ทนต่อการฉีกขาด ขณะดึงรอยพิมพ์ออกจากช่องปาก
 11. รอยพิมพ์มีเสถียรภาพเชิงมิติภายในได้ช่วง อุณหภูมิและความชื้นที่พบได้ทั่วไปในคลินิกและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เพียงพอต่อการสร้างแบบหล่อหรือดาย (Die)
 12. มีความสามารถในการเข้ากันได้กับวัสดุ เทแบบขั้นหล่อหรือดาย
 13. มีความแม่นยำในทางคลินิก
 14. สามารถนำมาก่าเข้าโรค ได้โดยไม่สูญเสีย ความแม่นยำ
 15. ไม่ปล่อยแก๊สหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขณะวัสดุพิมพ์แบบหรือวัสดุเทแบบหล่อ ก่อตัว
- แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีวัสดุพิมพ์แบบใดที่มี คุณสมบัติครบถ้วนประการตามข้างต้น ดังนั้นการเลือกใช้ วัสดุพิมพ์แบบเจึงควรเลือกให้ตรงกับชนิดของงานที่จะทำ ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวัง (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ข้อดี ข้อเสีย การใช้งานและข้อควรระวังของวัสดุพิมพ์แบบชนิดยึดหยุ่น

วัสดุพิมพ์	ข้อดี	ข้อเสีย	การใช้งาน	ข้อควรระวัง
ไฮโดรคออลลอยด์ ผันกลับไม่ได้	แข็งตัวเร็ว ใช้งานง่าย ราคาถูก	ความถูกต้อง แม่นยำในการลอกเลียน รายละเอียดต่างๆ	ใช้ทำแบบจำลอง วินิจฉัย (ไม่เหมาะสมสำหรับ ทำแบบจำลองหลัก)	เทหันที
ไฮโดรคออลลอยด์ ผันกลับได้	ขอบน้ำ ระยะเวลาทำงาน นาน ราคาวัสดุต่ำ ไม่ต้องการถาดพิมพ์ เฉพาะบุคคล	ทนต่อการฉีกขาดต่ำ เสถียรภาพเชิงมิติต่ำ ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ เฉพาะที่มีราคาสูง	พันหลักหลายชิ้น สภาวะที่ยากต่อการ ควบคุมความซึ้ง	เทหันที
โพลีชัลไฟด์	ทนต่อการฉีกขาดสูง เทแบบง่าย	กลืนและร้อนไม่ดี ระยะเวลาแข็งตัวนาน เสถียรภาพเชิงมิติ ปานกลาง	ใช้ได้ทั่วไป	เทภายใน 30 นาที
ชิลล์โคนชนิด ความแน่น	ใช้งานง่าย ระยะเวลาแข็งตัวลั้น	ไม่ขอบน้ำ [*] เสถียรภาพเชิงมิติต่ำ	ใช้ได้ทั่วไป	เทหันที ระวังฟองอากาศ ขณะเท
ชิลล์โคนชนิดเติม	ใช้งานง่าย เสถียรภาพเชิงมิติสูง ระยะเวลาแข็งตัวลั้น	-ชนิดไม่ขอบน้ำ [*] บางชนิดปั๊บโดย แก๊ลไฮโดรเจน -ชนิดขอบน้ำ [*] ดูดความซึ้งจาก บรรยายกาศ	ใช้ได้ทั่วไป	เทช้าได้ ระวังฟองอากาศ ขณะเท
พอลิอีเทอร์	ใช้งานง่าย เสถียรภาพเชิงมิติสูง ระยะเวลาแข็งตัวลั้น ความแม่นยำสูง	วัสดุแข็งตึงมากหลัง แข็งตัว [*] ดูดความซึ้งจาก บรรยายกาศ ระยะเวลาทำงานลั้น	ใช้ได้ทั่วไป (แต่ไม่เหมาะสมสำหรับ บริเวณที่มีล้วนคอดเว้า)	ระวังแบบจำลอง แตกหักขณะแกะ จากรอยพิมพ์

ดัดแปลงจาก: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed Prosthodontics. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2006. p.442.

คุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบ

วัสดุพิมพ์แบบควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสมด่อ การทำงานทั้งในคลินิกและห้องปฏิบัติการ โดยใน บทความนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบ ได้แก่ ความแม่นยำ (accuracy) การคืนรูปแบบยืดหยุ่น (elastic recovery) เลสีรภาพเชิงมิติ (dimensional

stability) คุณสมบัติความชอบน้ำ (hydrophilic properties) คุณสมบัติการไหลแผ่ (flow characteristics) ความสามารถในการดัดงอ (flexibility) ความหนืด (viscosity) การผิดรูป (deformation) และความต้านทานการฉีกขาด (tear resistance) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบ

คุณสมบัติ	ไฮโดรคลอลอยด์ ผันกลับได้	ไฮโดรคลอลอยด์ ผันกลับไม่ได้	โพลีชัลไฟด์	ชิลโคน ชนิดความแน่น	ชิลโคน ชนิดเติม	พอลิอีเทอร์
เวลาทำงาน (working time, นาที)	7-15	2.5	5-7	3	2-4.5	2.5
เวลา ก่อตัวลื่นสุด (setting time, นาที)	5	3.5	8-12	6-8	3-7	4.5
เลสีรภาพ (stability)	1 ชม. ที่ความชื้น ลัมพท์ 100%	เททันที	1 ชม.	เททันที	1 สัปดาห์ (เก็บใน ที่แห้ง)	
ความสามารถในการให้ ของวัสดุแบบนรอย พิมพ์ (wettability)	ดีมาก	ดีมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง -ดี	ดี
การยึดกลับคืน (elastic recovery, %)	98.8	97.3	94.5-96.9	98.2-99.6	99-99.9	98.3-99.0
ความสามารถดัดงอ (flexibility, %)	11	12	8.5-20.0	3.5-7.8	1.3-5.6	1.9-3.3
การไหลแผ่ (flow, %)	-	-	0.4-1.9	<0.10	<0.05	<0.05
การหดตัว (shrinkage, %) ภายในหลัง 24 ชม.	มาก	มาก	0.4-0.5	0.2-1.0	0.01-0.2	0.2-0.3
การหดตัว (shrinkage, %) ภายในหลัง 7 วัน	-	-	1.3	0.8	0.1-0.4	0.1
ความต้านทานการฉีกขาด (tear resistance, กรัม/ซม.)	700	380-700	2240- 7410	2280- 4370	1640- 5260	1700- 4800

ตัดแปลงจาก: O'Brien WJ. Dental materials & their selection. 4th ed. Chicago: Quintessence; 2009.

ความแม่นยำ

สมาคมทันตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Dental Association: ADA) กำหนดให้วัสดุพิมพ์แบบอีลาสโตร์จะต้องสามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ในระดับ 25 ไมครอน หรือน้อยกว่านั้น [7] ซึ่งวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมสามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ที่ระดับ 1-2 ไมครอน ความหนาแน่นของวัสดุมีผลต่อการลอกเลียนรายละเอียด วัสดุพิมพ์แบบที่มีความหนาแน่ต่าจะลอกเลียนรายละเอียดได้ดีกว่าวัสดุพิมพ์แบบที่มีความหนาแน่สูง [7] โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุพิมพ์แบบที่มีความหนาแน่สูงชนิดพัตตี้ไม่สามารถให้รายละเอียดที่ระดับ 25 ไมครอนได้

Craig เรียงลำดับความแม่นยำจากการรวมรวมข้อมูลของผู้ที่ทำการศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975-1985 พบว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิม และวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ ให้รอยพิมพ์ที่มีความแม่นยามากกว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดควบแน่นและวัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟต์ [10] สอดคล้องกับ Lin และคณะที่กล่าวว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ทำให้ได้ชิ้นเหล็กที่มีความแม่นยำสูงสุด รองลงมาคือวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิม วัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟต์ ส่วนที่ให้ความแม่นยำน้อยที่สุดคือวัสดุพิมพ์แบบไฮโดรคออลลอยด์แบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ [11]

การคืนรูปแบบยึดหยุ่น

การคืนรูปแบบยึดหยุ่นของวัสดุพิมพ์แบบต้องความสามารถของวัสดุที่กลับคืนสู่มิติเดิม โดยปราศจาก การบิดเบี้ยวภายหลังจากดึงรอยพิมพ์ออกจากช่องปาก โดยเฉพาะส่วนที่มีความคงหรือลันเหงือก ในปัจจุบัน ยังไม่มีวัสดุพิมพ์แบบใดที่มีการคืนรูปแบบยึดหยุ่นได้สมบูรณ์ 100 % [2,7] อย่างไรก็ตาม วัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมมีความสามารถในการคืนรูปแบบยึดหยุ่นได้มากกว่าร้อยละ 99 [7] รองลงมาคือวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์และวัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟต์ ตามลำดับ [9]

เสถียรภาพเชิงมิติ

เสถียรภาพเชิงมิติของวัสดุพิมพ์แบบคือความสามารถในการคงสภาพความแม่นยำของรอยพิมพ์ เมื่อเวลาผ่านไป [2] วัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิม จัดเป็นวัสดุที่มีเสถียรภาพเชิงมิติดีที่สุด เนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการก่อตัว สามารถเทียบแบบชั้นได้ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์หลังการพิมพ์แบบ [2,7,12] รองลงมาคือวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ ซึ่งมีข้อเสียคือดูดูดน้ำจากบรรยายกาศ มีผลทำให้รอยพิมพ์บวม (swell) ดังนั้นจึงทำแบบจำลองภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากดึงรอยพิมพ์ออกจากช่องปาก เพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีรายละเอียดมากที่สุด ส่วนวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดควบแน่นและวัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟต์ ควรเท่าแบบจำลองภายใน 30 นาทีหลังจากดึงรอยพิมพ์ออกจากช่องปากเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมิติค่อนข้างสูง [7,13,14]

วัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมและวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีเสถียรภาพเชิงมิติและความแม่นยำที่ดี [15,16] ที่อุณหภูมิ 4-40 องศาเซลเซียส แต่หากนอกเหนือไปจากช่วงอุณหภูมนี้อาจทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของรอยพิมพ์ได้ [17]

คุณสมบัติความชอบน้ำ

ระหว่างการพิมพ์ปากมีเลือดและน้ำลายมารบกวน คุณสมบัติความชอบน้ำก่อนการเขึงตัวของวัสดุพิมพ์แบบเป็นลิ่งสำักญูในทางคลินิก เนื่องจากเป็นตัวควบคุมการไหลแผ่ของวัสดุพิมพ์แบบบนพื้นผิวที่มีความชื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเตรียมผิวพื้นบริเวณใต้เหงือก [18,19] วัสดุพิมพ์แบบที่ดีควรมีคุณสมบัติความชอบน้ำและมีค่ามลัมพัลส์ (contact angle) ต่ำ ซึ่งจะให้แลบแนวพื้นผิวและลอกเลียนรายละเอียดได้ดี [18,19,20] ความชอบน้ำของวัสดุล้มพันธ์กับการไหลแผ่ของวัสดุในสภาวะเปียกชื้นโดยที่ยังคงได้รอยพิมพ์ที่มีความแม่นยำ โดยปกติวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ แต่ได้มีการ

ปรับปรุงคุณสมบัติให้มีความชอบน้ำโดยการเติมสารลดแรงตึงผิว เพิ่มความสามารถในการไหลแฟ่และลดมูมลัมพัส [21] แต่จากการวิจัยของ Johnson และคณะ พบร่วมในสภาวะที่ยากต่อการควบคุมความชื้น การพิมพ์ด้วยวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ให้ผลที่ดีและเหมาะสมกว่าวัสดุพิมพ์แบบชนิดเดิม [22] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Pratten และ Craig ที่สนับสนุนว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมที่ปรับปรุงให้มีความชอบน้ำ โดยการเติมสารลดความตึงผิวนั้น มีค่ามูมลัมพัสที่ลดลง แต่ยังคงพบว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีค่า มูมลัมพัสต่ำที่สุด [23] ส่วนการศึกษาของ Rupp พบร่วม ขณะวัสดุพิมพ์แบบยังไม่แข็งตัว วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีคุณสมบัติชอบน้ำมากที่สุด แต่ขณะวัสดุพิมพ์แบบแข็งตัวแล้ว วัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมที่ปรับปรุงความชอบน้ำมีคุณสมบัติชอบน้ำมากที่สุด [24] ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงคุณสมบัติความชอบน้ำของวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงโดยการเติมสารลดแรงตึงผิวนั้น ซึ่งมีผลต่อการเททำแบบจำลอง เนื่องจากมีการไหลแฟ่ของวัสดุเทแบบนิพิวของรอยพิมพ์ได้ประดิษฐ์จากฟองอากาศมากกว่าพิจารณาคุณสมบัติความชอบน้ำขณะพิมพ์ปาก [7,8,24]

คุณสมบัติการไหลแฟ่

คือความสามารถในการไหลแฟ่ของวัสดุพิมพ์แบบไปยังบริเวณที่มีพื้นที่น้อยๆ แคบๆ สามารถวัดได้โดยการวัดขนาดมูมลัมพัสระหว่างหยดของเหลว กับพื้นผิวที่ต้องการทดสอบ ซึ่งคุณสมบัติการไหลแฟ่เป็นสัดส่วนผกผันกับค่ามูมลัมพัส วัสดุพิมพ์แบบที่มีค่ามูมลัมพัสน้อยกว่า 90 องศา จะมีความสามารถในการไหลแฟ่นพื้นผิวได้ดี

คุณสมบัติการไหลแฟ่ของวัสดุพิมพ์แบบเป็นลิ่งสำคัญในการกำหนดความแนบของวัสดุกับบริเวณที่จะพิมพ์ Takahashi และคณะ ทำการศึกษาคุณสมบัติการไหลแฟ่ของวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิม ลงมาใน

ร่องเหงือกพบว่า วัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมที่มีการปรับปรุงความชอบน้ำชนิดเหลว (light body) เท่านั้นที่มีมูมลัมพัสน้อยกว่า 90 องศา ในช่วงระยะเวลาขณะพิมพ์ และสามารถไหลแฟ่ลงไปในร่องเหงือก ได้ดีกว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดเดิมที่ไม่ชอบน้ำ [25]

ความสามารถในการดัดดง

วัสดุพิมพ์แบบควรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถดึงออกจากช่องปากโดยเฉพาะบริเวณที่มีส่วนคอดได้ง่าย วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์เมื่อแข็งตัวแล้วจะมีลักษณะค่อนข้างแข็ง จึงไม่แนะนำให้ใช้ในกรณีที่ฟันหลัก牙 บาง หรือเป็นโรคบริหันน์ นอกจากนั้นยังพนกการแตกหัก เลี้ยหายของด้วยได้บ่อยขณะถอนด้วยอุจจาระอยพิมพ์อีกด้วย [7]

ความหนืด

ความหนืดของวัสดุพิมพ์แบบมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ขณะพิมพ์ ถ้าความหนืดต่ำมากเกินไป วัสดุก็จะถูกดันออกไปจากภาชนะพิมพ์ หรือไม่สัมผัสถับบริเวณที่พิมพ์ ถ้าความหนืดสูงเกินไป ก็ไม่สามารถบันทึกโลกเลียนรายละเอียดได้ [7] วัสดุพิมพ์แบบที่มีความหนืดต่ำจะสามารถลอกเลียนรายละเอียดได้ดีกว่า แต่ก็มีการหดตัวสูงกว่า ดังนั้นเพื่อให้ได้รอยพิมพ์ที่มีความแม่นยำเหมาะสม จึงควรใช้วัสดุพิมพ์แบบที่มีความหนืดต่ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการเก็บรายละเอียดของบริเวณที่ต้องการ เท่านั้น ส่วนที่เหลือควรใช้วัสดุพิมพ์แบบชนิดที่มีความหนืดสูง [2,7] Lee รายงานว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนชนิดควบแน่นควรใช้เทคนิคการพิมพ์ 2 ครั้ง (two-step putty tray and wash technique) โดยใช้วัสดุที่มีความหนืดต่ำให้มีความหนาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ [26]

ความหนืดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพิมพ์บริเวณใต้เหงือก รวมทั้งร่องเหงือกต้องมีความกว้างเพียงพอเพื่อให้วัสดุสามารถไหลลงไปในร่องเหงือกได้ขณะพิมพ์ และให้ได้ความหนาของรอยพิมพ์

ใต้เหงือกเพียงพอที่จะไม่ฉีกขาดขณะนำรอยพิมพ์ออกจากร่องเหงือก [18] Aimjirakul และคณะ พบว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์และวัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟร์ซึ่งค่อนข้างหนืดมีแนวโน้มที่จะไหลแทรกเข้าไปในร่องเหงือกได้ดีกว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลล์โคนที่มีความหนืดต่ำ [20] นอกจากนี้วัสดุพิมพ์แบบควรมีความหนืดเพียงพอเพื่อการด้านการหดตัวของเหงือก (gingival contraction) อันเป็นสาเหตุให้ความกว้างของร่องเหงือกลดลง ทำให้ได้รอยพิมพ์บริเวณใต้เหงือกบาง อาจเกิดการฉีกขาดของรอยพิมพ์ขณะเอารอยพิมพ์ออกจากช่องปาก [25]

การผิดรูป และความด้านทานการฉีกขาด

ความด้านทานการฉีกขาดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อบริเวณที่ต้องการพิมพ์อยู่ใต้เหงือก วัสดุพิมพ์แบบชิลล์โคนนิดเดtim และวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ มีความด้านทานการฉีกขาดสูงสุด ความยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่ทำให้วัสดุพิมพ์แบบมีความด้านทานการฉีกขาด คงสภาพความแม่นย้ำของรอยพิมพ์ขณะดึงออกจากช่องปากและภายหลังการแยกออกจากแบบจำลอง [8] ความไม่แม่นย้ำที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการเลียรูปถาวร จึงควรดึงรอยพิมพ์ออกจากช่องปากอย่างรวดเร็วเพื่อลดการเลียรูปถาวร [27]

ความด้านทานการฉีกขาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รอยพิมพ์จากการแยกเหงือกที่มีลักษณะบาง เสี่ยงต่อการฉีกขาดได้ง่าย ความลึกของร่องเหงือก ปริมาณความชื้น เลือดที่เหลือไว้ในรอยพิมพ์ทำให้ความด้านทานการฉีกขาดต่ำ ความกว้างของร่องเหงือกที่ต้องการภายหลังการดึงด้วยแยกเหงือกออก คือ 0.3 ถึง 0.4 มิลลิเมตร มีการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างของความด้านทานการฉีกขาดเมื่อวัสดุพิมพ์แบบอีลาสโตร์มีความหนามากกว่า 0.2 มิลลิเมตร แต่มีรายงานวิจัยพบว่าเมื่อร่องเหงือกแคบกว่า 0.2 มิลลิเมตร จะมีผลให้เกิดความบิดเบี้ยวของรอยพิมพ์เพิ่มขึ้น [27]

วัสดุพิมพ์แบบที่มีความด้านทานการฉีกขาดเรียงลำดับจากสูงไปต่ำคือวัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟร์ วัสดุพิมพ์แบบชิลล์โคนนิดเดtim วัสดุพิมพ์แบบชิลล์โคนนิดควบแน่นและวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ [10]

ชนิดของวัสดุพิมพ์แบบอีลาสโตร์

การเลือกใช้วัสดุพิมพ์แบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ ความชอบส่วนบุคคล ความสะดวกในการใช้งาน สภาพแวดล้อมของบริเวณที่จะพิมพ์ เป็นต้น ชนิดของวัสดุพิมพ์แบบอีลาสโตร์ได้แก่ วัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟร์ วัสดุพิมพ์แบบชิลล์โคนนิดควบแน่นหรือโพลีไชล์ล์อกเชน วัสดุพิมพ์แบบชิลล์โคนนิดเดtimหรือโพลีไวนิลไชล์ล์อกเชนและวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์

วัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟร์

วัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟร์ เป็นที่นิยมลดลงเนื่องจากมีระยะเวลาตัวนานประมาณ 10-12 นาที ทำให้การใช้งานยุ่งยาก ผสมยาก ติดสีสือผ้า มีกลิ่นและรสที่ไม่ดี [8] ต้องใช้ร่วมกับถอดพิมพ์เฉพาะบุคคล โดยเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับวัสดุ 4 มิลลิเมตร เพื่อลดการบิดเบี้ยวจากการหดตัว ระยะเวลาการจัดเก็บรอยพิมพ์หลังแข็งตัวได้นานสูงสุด 48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามวัสดุชนิดนี้มีระยะเวลาการก่อตัวที่นานซึ่งอาจเป็นข้อดีเมื่อต้องพิมพ์ฟันหลักหลายชิ้นพร้อมกัน [6]

วัสดุพิมพ์แบบชิลล์โคนนิดควบแน่นหรือโพลีไชล์ล์อกเชน

แหลกออกออล์เป็นผลิตภัณฑ์ภายหลังการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุพิมพ์แบบนี้ซึ่งทำให้เสื่อมสภาพเชิงมิติและการคืนรูปแบบยืดหยุ่นต่ำ [8] อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอย่างมากขณะเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ จึงควรใช้เทคนิคการพิมพ์ 2 ครั้ง โดยใช้วัสดุพิมพ์แบบที่มีความหนืดต่ำให้มีความหนาน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ [26] จึงทำให้ความนิยมในการใช้วัสดุพิมพ์แบบชนิดนี้ลดลง

วัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนชนิดเติมหรือ โพลีไวนิลไซล์อกเซน

วัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนชนิดเติมจัดเป็นวัสดุพิมพ์แบบที่ลอกเลียนรายละเอียดได้ดีที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงมิติน้อยที่สุด ให้ความแม่นยำสูง มีการคืนรูปแบบยืดหยุ่นสูงถึงร้อยละ 99 [9] ต้านทานการฉีกขาด รวมทั้งไม่เกิดผลกระทบจากการความซึ้บของสภาพแวดล้อม และยังสามารถนำมาเทเบนจำลองช้าได้ภายในระยะเวลา 7 วัน [28,29] วัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนชนิดเติมมีกลิ่นและรสเดียวกับวัสดุพิมพ์แบบโพลีชัลไฟฟ์ และวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ มีการบิดเบี้ยวหรือการเลี้ยงรูปควรต่อ เป็นทางเลือกที่ดีในการพิมพ์บริเวณที่มีส่วนคงด เนื่องจากหลังเข็งตัวแล้วมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ [8,28]

วัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนชนิดเติมมีความต้านทานการฉีกขาดมากกว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ [16] Lawson และคณะ แนะนำว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนชนิดเติม เป็นรัลสตูที่เหมาะสมในการพิมพ์บริเวณร่องเหงือกหรือบริเวณที่มีช่องระหว่างฟัน เพื่อป้องกันการฉีกขาดของรอยพิมพ์ซึ่งจะล่งผลกระทบต่อความแม่นยำของชิ้นงาน [8,30]

วัสดุพิมพ์แบบนี้ไม่สามารถสัมผัสกับสารประกอบชัลเฟอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในถุงมือแพทย์ แผ่นยางกันน้ำลาย [8,28] รวมทั้งสารห้ามเลือดในด้วยแยกเหงือก เนื่องจากชัลเฟอร์จะไปยับยั้งปฏิกิริยาการเข็งตัวของวัสดุพิมพ์แบบ การล้างด้วยน้ำเปล่าบริเวณฟันหลักที่สัมผัสกับถุงมือยางลาเท็กซ์ นั้นไม่เพียงพอ Donovan และ Chee และนำเสนอให้ทำความสะอาดบริเวณฟันหลักด้วยผงขัดก่อนการพิมพ์ [7]

วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์

วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีคุณสมบัติชอบน้ำซึ่งมีมุ่มล้มผัสต้า ทำให้ได้รอยพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง [27] มีเลสตีรภาพเชิงมิติที่ดีเยี่ยม เนื่องจากไม่มี

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการก่อตัว จึงทำให้ทึ้งร้อยพิมพ์โดยปราศจากความซึ้บได้นานมากกว่า 1 วัน โดยเมื่อเทเบนแล้วยังได้แบบจำลองที่มีความแม่นยำ และยังสามารถเทเบนช้าได้ [7,8] อย่างไรก็ตามระยะเวลา ก่อนการเทเบนที่นานขึ้นมีผลทำให้เลสตีรภาพเชิงมิติ ของวัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนและวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ลดลง [28] Henry และ Harnist พบว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ให้ความแม่นยำของรอยพิมพ์สูงที่สุด [31] สอดคล้องกับรายงานของ Tolley ซึ่งพบว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนยืดหยุ่นในอุดมคติ [32]

Finger และคณะ พบร่วมกับวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ มีความสามารถในการให้เหลวแต่แทรกลงไปในร่องเหงือกขนาด 50 และ 100 ไมครอน ได้ดีกว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนชนิดเติม [33] เนื่องจากวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ มีความหนืดที่เหมาะสมในการต้านแรงจากเหงือก [34] Perry และคณะ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความชอบน้ำของวัสดุพิมพ์แบบขณะทำงาน [35] ผลการศึกษาแสดงผลลัพธ์ของ Balkenhol และคณะ [36] โดยพบว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีคุณสมบัติ ชอบน้ำ มีมุ่มล้มผัสต้า มีการไหลแพ้ที่เหนือกว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลลิโคนชนิดเติม ซึ่งทำให้สามารถลอกเลียนรายละเอียดของฟันและเนื้อเยื่อโดยรอบได้ดีจึงนำมาสร้างชิ้นงานเพื่อการบูรณะที่ให้ความแนบที่ดีได้ [35]

วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีเลสตีรภาพเชิงมิติ ได้นานถึง 7 วัน แต่ต้องจัดเก็บในที่แห้ง ความชื้นต่ำ เนื่องจากความซึ้บมีผลให้รอยพิมพ์บิดเบี้ยว [8,37,28, 38,39] ข้อด้อยของวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์คือมีการดูดน้ำ ดังนั้นเมื่อนำร้อยพิมพ์ออกจากช่องปากจึงต้องล้างทำความสะอาดและทำให้แห้งทันที ควรเทเบน จำลองภายใน 1 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามความซึ้บที่ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่ล่งผลกระทบต่อการขยายตัวของรอยพิมพ์ [40]

ความด้านทานการฉีกขาดของวัสดุพิมพ์แบบนี้ยังมีความชัดແยงกัน บางรายงานกล่าวว่า วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีความด้านทานการฉีกขาดเทียบเท่ากับวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนแต่น้อยกว่าวัสดุพิมพ์แบบโพลีซัลไฟด์ [38] ในขณะที่บางรายงานกล่าวว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีความด้านทานการฉีกขาดต่ำกว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดเดtim และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่มีช่องระหว่างระหว่างฟันและการพิมพ์ได้เห็นอก [16,30]

วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีมอดูลัสของส่วนยึดหยุ่นสูงกว่าวัสดุพิมพ์แบบโพลีซัลไฟด์ และวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคน มีลักษณะแข็งหลังก่อตัว ทำให้ดึงรอยพิมพ์ออกจากช่องปากยาก [38,39] นอกจากนี้ยังเลี่ยงต่อการแตกหักของชิ้นหอลดอายะณะแกะออกจากรอยพิมพ์ [8,17] ดังนั้นวัสดุชนิดนี้จึงไม่ใช้ทางเลือกที่ดีสำหรับฟันที่ยาว ฟันที่มีปัญหาสภาวะโรคปริทันต์หรือบริเวณที่มีส่วนคอด [7,28]

นอกจากนี้ Wee แนะนำให้ใช้วัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์หรือวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดเดtim สำหรับการพิมพ์ในงานรากเทียม แม้ว่ารายงานของ Thongtham-machat และคณะ พบว่า วัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดเดtim มีคุณสมบัติเหนือกว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์อย่างมีนัยสำคัญ [41] อย่างไรก็ตามยังคงมีการศึกษาที่กล่าวว่าวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์มีคุณสมบัติการยึดหยุ่นและให้ความแม่นยำสำหรับงานทันตกรรมรากเทียมที่เหนือกว่าวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดเดtim [5]

บทสรุป

ในกระบวนการบูรณะโดยอ้อมทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะ วัสดุพิมพ์แบบอีลาสติกเมอร์จัดเป็นทางเลือกที่ดี เพราะให้รอยพิมพ์ที่แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดเดtim และวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์ เนื่องจากวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดเดtimสามารถลอกเลี้ยนรายละเอียดได้ และมีการคืนรูปแบบยึดหยุ่นและเลถีรภาพเชิงมิติที่ดีเยี่ยม ส่วนวัสดุพิมพ์แบบพอลิอีเทอร์

มีคุณสมบัติชอบน้ำ เหมาะกับการพิมพ์ที่ยากต่อการควบคุมความชื้นได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีส่วนคอดรวมถึงรังด์ระวังในการจัดเก็บรอยพิมพ์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ดูดความชื้นจากบรรยายกาศ ซึ่งจะมีผลต่อการสูญเสียความแม่นยำของรอยพิมพ์

งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์แบบส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นถึงการทดสอบ เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดเดtim หรือวัสดุพิมพ์แบบชิลิโคนนิดพอลิอีเทอร์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความแม่นยำ การคืนรูปแบบยึดหยุ่น เลถีรภาพเชิงมิติ คุณสมบัติความชอบน้ำ คุณสมบัติการโหลดแพร ความสามารถในการดัดงอความหนืด การผิดรูป และความด้านทานการฉีกขาด เนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับลักษณะของวัสดุพิมพ์แบบในอุดมคติ มักถูกนำมาใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น แต่ยังไม่พบรายงานการเปรียบเทียบความคุ้มด้านค่าใช้จ่าย บริมาณการใช้ในแต่ละเทคนิค แต่ละชนิดของวัสดุพิมพ์แบบข้างต้น ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบในอุดมคติที่ควรต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน

บทสรุป

ความสำเร็จในงานทันตกรรมประดิษฐ์เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เริ่มต้นจากการอยู่พิมพ์ที่มีคุณภาพซึ่งเกิดจากการพิจารณาเลือกวัสดุพิมพ์แบบที่เหมาะสม เทคนิคและกระบวนการพิมพ์ที่ดี รวมทั้งการจัดเก็บรอยพิมพ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้แบบจำลองที่ถูกต้องแม่นยำ นำไปสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัสดุพิมพ์แบบที่มีลักษณะตรงตามอุดมคติอย่างครบถ้วน จึงต้องอาศัยการพิจารณาเลือกใช้วัสดุพิมพ์แบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานทางคลินิกให้ล้มเหลว กับคุณสมบัติของวัสดุพิมพ์แบบ การควบคุมความชื้น รวมถึงการจัดเก็บและการนำรอยพิมพ์ไปเทเบบ ซึ่งล้วนแต่ลงผลต่อความถูกต้องแม่นยำของรอยพิมพ์ และคุณภาพของชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงดอกเตอร์ นิรดา ภเนศwar คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในงานเขียนครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

1. German MJ, Carrick TE, McCabe JF. Surface detail reproduction of elastomeric impression materials related to rheological properties. *Dent Mater* 2008; 24: 951-956.
2. Hamalian TA, Nasr E, Chidiac JJ. Impression materials in fixed prosthodontics: Influence of choice on clinical procedure. *J Prosthodont* 2011; 20: 153-160.
3. Millar B. How to make a good impression (crown and bridge). *Brit Dent J* 2001; 191(7): 402-405.
4. Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed Prosthodontics. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2006. p.431-465.
5. Faria AC, Rodrigues RC, Macedo AP, Mattos MdaG, Ribeiro RF. Accuracy of stone casts obtained by different impression materials. *Braz Oral Res* 2008; 22(4): 293-298.
6. Wassell RW, Barker D, Walls AWG. Crowns and other extra-coronal restorations: Impression materials and technique. *Brit Dent J* 2002; 192(12): 679-690.
7. Donovan TE, Chee WW. A review of contemporary impression materials and techniques. *Dent Clin N Am* 2004; 48: 445-470.
8. Lee EA. Impression material selection in contemporary fixed prosthodontics: technique, rationale, and indications. *Compend Contin Educ Dent* 2005; 26(11): 780, 782-784, 786-789.
9. Powers JM, Sakaguchi RL. Craig's Restorative Dental Materials 12th ed. St. Louis: Mosby; 2006. p.269-305.
10. Craig RG. Review of dental impression materials. *Adv Dent Res* 1988; 2(1): 51-64.
11. Lin CC, Ziebert GJ, Donegan SJ, Dhuru VB. Accuracy of impression materials for complete-arch fixed partial dentures. *J Prosthet Dent* 1988; 59(3): 288-291.
12. Hondrum SO. Tear and energy properties of three rimpression materials. *Int J Prosthodont* 1994; 7(6): 517-521.
13. O'Brien WJ. Dental materials & their selection. 4th ed. Chicago: Quintessence; 2009.
14. Johnson GH, Craig RG. Accuracy of four types of rubber impression materials compared with time of pour and a repeat pour of models. *J Prosthet Dent* 1985; 53(4): 484-490.
15. Vitti RP, Sobrinho LC, Sinhoreti MA. Dimensional accuracy of stone casts made by a monophase impression technique using different elastomeric impression materials. *Braz J Oral Sci* 2011; 10(3): 175-179.
16. Pereira JR, Murata KY, Valle AL, Ghizoni JS, Shiratori FK. Linear dimensional changes in plaster die models using different elastomeric materials. *Braz Oral Res* 2010; 24: 336-341.

17. Perakis N, Belser UC, Magne P. Final impressions: A review of material properties and description of a current technique. *Int J Periodont Restorative Dent* 2004; 24(2): 109–117.
18. Helvey GA. Elastomeric impression materials: Factors to consider. *Compendium* 2011; 32(8): 58-59.
19. Walker MP, Petrie CS, Haj-Ali R, Spencer P, Dumas C, Williams K. Moisture effect on polyether and vinylpolysiloxane dimensional accuracy and detail reproduction. *J Prosthodont* 2005; 14(3): 158-163.
20. Aimjirakul P, Masuda T, Takahashi H, Miura H. Gingival sulcus simulation model for evaluating the penetration characteristics of elastomeric impression materials. *Int J Prosthodont* 2003; 16(4): 385-389.
21. Zgura I, Beica T, Mitrofan IL, Mateias CG, Pirvu D, Patrascu I. Assessment of the impression materials by investigation of the hydrophilicity. *Dig J Nanomater Bios* 2010; 5(3): 749 –755.
22. Johnson GH, Lepe X, Aw TC. The effect of surface moisture on detail reproduction of elastomeric impressions. *J Prosthet Dent* 2003; 90(4): 354-364.
23. Pratten DH, Craig RG. Wettability of a hydrophilic addition silicone impression material. *J Prosthet Dent* 1989; 61(2): 197-202.
24. Rupp F, Geis-Gerstorfer RN. Hydrophilicity of unset and set elastomeric impression materials. *Int J Prosthodont* 2010; 23(6): 552–554.
25. Takahashi H, Finger WJ, Kurokawa R, Furukawa M, Komatsu M. Sulcus depth reproduction with polyvinyl siloxane impression material: effects of hydrophilicity and impression temperature. *Quintessence Int* 2010; 41(3): e43–e50.
26. Lee EA. Predictable elastomeric impressions in advanced fixed prosthodontics: A comprehensive review. *Pract Periodont Aesthet Dent* 1999; 11(4): 497-504.
27. Burgess JO. Impression material basics. *Inside Dent* 2005; 1(1): 30-33.
28. Terry DA, Leinfelder KF, Lee EA, James A. The impression: A blueprint to restorative success. *Int Dent SA* 2006; 8(5): 12-21.
29. Mandikos MN. Polyvinyl siloxane impression materials: an update on clinical use. *Aust Dent J* 1998; 43(6): 428-434.
30. Lawson NC, Burgess JO, Litaker M. Tear strength of five elastomeric impression materials at two setting times and two tearing rates. *J Esthet Restor Dent* 2008; 20(3): 186–194.
31. Henry PJ, Harnist DJR. Dimensional stability and accuracy of rubber impression materials. *Aust Dent J* 1974; 19: 162-166.
32. Tolley LG, Craig RG. Viscoelastic properties of elastomeric impression materials: Polysulphide, silicone and polyether rubbers. *J Oral Rehabil* 1978; 5: 121–128.
33. Finger WJ, Kurokawa R, Takahashi H, Komatsu M. Sulcus reproduction with elastomeric impression materials: A new in vitro testing method. *Dent Mater* 2008; 24(12): 1655–1660.

34. Deeb MS, Waly GH, Habib NE. Evaluation of rheological properties of two elastomeric impression materials during working time. *J Am Sci* 2011; 7(12): 94-100.
35. Perry RD, Goldberg JA, Benchimol J, Orfanidis J. Applicable research in practice: Understanding the hydrophilic and flow property measurements of impression materials. *Compend Contin Educ Dent* 2006; 27(10): 582-586.
36. Balkenhol M, Eichhorn M, Wöstmann B. Contact angles of contemporary type 3 impression materials. *Int J Prosthodont* 2009; 22(4): 396-398.
37. Pitel ML. Successful impression taking. First time. Everytime. 1st ed. Armonk, NY: Heraeus Kulzer; 2005. p.10-33.
38. Keyf F. Some properties of elastomeric impression materials used in fixed prosthodontics. *J Islamic Acad Sci* 1994; 7(1): 44-48.
39. Farah JW, Clark AE, Ainpour PR. Elastomeric impression materials. *Oper Dent* 1981; 6(1): 15-19.
40. Endo T, Finger WJ. Dimensional accuracy of a new polyether impression material. *Quintessence Int* 2006; 37(1): 47-51.
41. Thongthammachat S, Moore BK, Barco MT 2nd, Hovijitra S, Brown DT, Andres CJ. Dimensional accuracy of dental casts: influence of tray material, impression material, and time. *J Prosthodont* 2002; 11(2): 98-108.

ติดต่อข้อมูล :

ทันตแพทย์หญิง ทศสรวง เศรษฐคิริสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านฟันและกระดูก
139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมื่น อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-472051
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dent_nice@yahoo.com

Tossruang Setsirisombut
Banmi Hospital 139 Pracha Uthit Road, Ban Mi,
Lop Buri 15110 Tel: 036-472051
E-mail: dent_nice@yahoo.com