

เซอร์โโคเนียและการปรับสภาพพื้นผิวเซรามิกชนิดเซอร์โโคเนีย

หมายดพธุณ จันวัฒนกุล* อรชัย ลิมป์ลาวัณย์** แป้งพับฟ์ จำปาศรี***

บทคัดย่อ

ความล้มเหลวในทางคลินิกของเซรามิกชนิดเซอร์โโคเนียส่วนใหญ่มาจากการยึดติดกับพื้นผิวของซีเมนต์หรือการแตกหักของพื้นผิวภายในเซรามิก วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปรับสภาพพื้นผิวเซรามิก ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากช่วยเสริมความแข็งแรงในการยึดติดระหว่างเซรามิกกับเนื้อฟัน และลดการแตกหักของพื้นผิวภายในเซรามิกได้

คำสำคัญ: เซรามิกชนิดเซอร์โโคเนีย การปรับสภาพพื้นผิวเซรามิก เซรามิกไพรเมอร์

*ทันตแพทย์ปฏิบัติการ คลินิกสมเกียรติ (สาขาเมืองทองธานี) 58/43 แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

**อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110

***ทันตแพทย์ปฏิบัติการ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถีคล ตำบลเมืองคง อำเภอราชบูรี จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย 33160

Zirconia and Surface Treatment of Zirconia

Yardpiroon Jirawattanakul* **Teerachai Limlawan**** **Pangpim Jumpasiri*****

Abstract

The most clinical failure of zirconia ceramic have initiated from the cementation or internal fracture surfaces. The purpose of this article is to review the method to solve these problems by conditioning ceramic surfaces. It should be an effective method for enhance adhesive force and bond strength between ceramic and dentine, and decrease fracture at the internal surfaces of ceramic.

Key words: Zirconia ceramic, Conditioning ceramic surfaces, Ceramic primer

*Dentist, Somkiat Clinic (Muangtongtanee branch) 58/43 Chaengwattana Rd. Tumbol Bangpood, Amphur Pakkred, Nonthaburi, 11120.

**Lecturer, Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok, Thailand, 10110.

***Dentist, Dental unit, Rasi Salai Hospital, Muangkong, Rasi Salai, Sisaket, Thailand, 33160.

บทนำ

ปัจจุบันผู้ป่วยหันมาให้ความสนใจเรื่องความสวยงามมากขึ้น วัสดุบูรณะฟันประเทเวชรามิกจึงมีบทบาทมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากเป็นวัสดุบูรณะฟันที่ไม่โลหะเป็นส่วนประกอบ [1] และให้ความสวยงามมีการใช้เซรามิกกันอย่างแพร่หลายในการทำฟันเทียมติดแน่นหลาຍ ๆ ซึ่ง ดังนั้นการบูรณะฟันด้วยเซรามิกล้วน (all-ceramic) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทำให้เกิดความสวยงามเพิ่มมากขึ้นกว่าการใช้ครอบฟันกระเบื้องเคลือป์โลหะ (porcelain fuse to metal) แต่ล้มบัดท่างกายภาพและองค์ประกอบของเซรามิกแต่ละประเภทยังมีความแตกต่างจากกัน เซรามิกสามารถแบ่งตามองค์ประกอบหลัก อุณหภูมิที่ใช้เผา หรือวิธีการขึ้นรูปเป็นต้น [2] ถ้าแบ่งเซรามิกตามองค์ประกอบหลักจะแบ่งเซรามิกทางทันตกรรมได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเซรามิกดั้งเดิม (conventional, traditional หรือ feldspatic ceramic) กลุ่มglasstห์เซรามิก (glass ceramic) และกลุ่มออกไซด์เซรามิก (oxide ceramic) ในกลุ่มออกไซด์เซรามิกยังแบ่งย่อยตามประเภทออกไซด์โลหะหลักคือ กลุ่มที่มีอะลูมินาเป็นส่วนประกอบหลัก (alumina-based ceramic) และกลุ่มเซรามิกที่มีเซอร์โคเนียเป็นส่วนประกอบหลัก (zirconia-based ceramic) ทั้งนี้อาจเรียกเซรามิกกลุ่มดังเดิมและกลาสเซรามิกรวมๆ กันว่า เซรามิกที่มีซิลิ喀เป็นส่วนประกอบหลัก (silica-based ceramic) [3] ทำให้ต้องมีการศึกษาเทคนิคการยึดและการเตรียมพื้นผิวเซรามิกเพื่อเสริมความแข็งแรงในการยึดติดระหว่างเซรามิกกับเนื้อฟัน

วิธีดังเดิมของการปรับสภาพพื้นผิวเซรามิกด้วยกรดคือ กลาสท์แมทริกซ์ (glassy matrix) จะถูกปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดไฮdrofluoric acid : HF) ตามด้วยการทำสารคู่ควบไชเลน (silane coupling agent) ปรับสภาพพื้นผิวกลาสท์แมทริกซ์ (glassy matrix) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพดีสำหรับการยึดเซรามิกชนิดนี้ด้วยเรซินชีเมนต์ สารคู่ควบไชเลนเหล่านี้ยังส่งเสริมการเกิดพันธะเคมีระหว่างส่วนประกอบอนินทรีย์ (inorganic phase) ของเซรามิกและส่วน

ประกอบอินทรีย์ (organic phase) ของเรซินชีเมนต์ แต่ออกไซด์เซรามิกไม่สามารถทำให้ผิวชุรุนโดยการปรับสภาพพื้นผิวด้วยกรดไฮdrofluoric acid ได้ เพราะเซรามิกชนิดนี้มีส่วนประกอบของซิลิ喀อยู่จำนวนน้อย แต่จากการศึกษาในปี 2014 ของ Sriamporn และคณะ [4] พบว่าพื้นผิวของเซอร์โคเนียเมื่อปรับสภาพด้วยกรดไฮdrofluoric acid ก็สามารถล้มเหลวในทางคลินิกของเซรามิก ส่วนใหญ่จากการยึดติดกับพื้นผิวของเรซินชีเมนต์ หรือการแตกหักของพื้นผิวภายในของเซรามิก (high strength ceramic fracture) การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการปรับสภาพพื้นผิวของเซรามิกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างชิ้นงานเซรามิก และเนื้อฟัน วิธีหนึ่งคือ การขัดลีกแบบพ่นอนุภาคในอากาศ (air abrasion) ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานในการปรับสภาพพื้นผิวเซรามิก นอกจากนี้ยังมีการใช้ฟอลเฟต์มอนอเมอร์ (phosphate monomer) ที่มีหมู่ฟังก์ชันเอ็มดีพี (MDP:10-methacryloyloxydecyl dihydrogen-phosphate) ในวัสดุช่วยยึด (luting agent) เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติด [7] โดยพบว่าหมู่เอ็มดีพีเกิดพันธะเคมีกับชั้นของเซอร์โคเนียเมื่อออกไซด์ (zirconium oxide layer) บนพื้นผิวของเซอร์โคเนีย นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าหมูไฟร์เมตทา (4-META) (4-methacryloyloxyethyl trimellitate anhydride: 4-META) ที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างเรซินชีเมนต์กับเซรามิกที่มีเซอร์โคเนียเป็นส่วนประกอบหลักด้วย [8]

เซอร์โคเนียเซรามิกหรือเซรามิกที่มีเซอร์โคเนีย เป็นส่วนประกอบหลัก

เซอร์โคเนีย (Zirconia) หรือเซอร์โคเนียมออกไซด์ (Zirconium oxide : ZrO₂) เป็นวัสดุที่มีหลาຍโครงสร้างผลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี มีจุดหลอมเหลวที่

อุณหภูมิ 2,680 องศาเซลเซียส ซึ่งประกอบด้วย 3 วัสดุภาค คือวัสดุภาคโมโนคลินิก (Monoclinic phase) ที่อุณหภูมิ ห้อง [9] วัสดุภาคเตต拉ゴโนอล (Tetragonal phase) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,170 องศาเซลเซียสและวัสดุภาคคิวบิก (Cubic phase) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 2,370 องศาเซลเซียส ขณะที่เซอร์โคเนียมเย็นตัวลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง จากวัสดุภาคเตต拉ゴโนอลไปเป็นวัสดุภาคโมโนคลินิก ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1,170 องศาเซลเซียส เป็นผลให้ เซอร์โคเนียมมีการเพิ่มปริมาตรร้อยละ 3-4 ซึ่งเป็นการ เพิ่มความเด่นและทำให้เกิดรอยร้าวในเนื้อวัสดุ เซอร์โคเนียม [10] การเดิมสารอิตเทเรียม แคลเซียม หรือ แมกนีเซียม ในเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์จะทำให้โครงสร้างของ เซอร์โคเนียมบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างที่มี หลากหลายวัสดุที่อุณหภูมิห้องประกอบด้วย วัสดุภาคคิวบิก เป็นวัสดุหลัก วัสดุภาคเตต拉ゴโนอลและวัสดุภาคโมโน คลินิกเป็นวัสดุรอง [9,10] วัสดุภาคย่อยทั้งสองนี้พบ บริเวณขอบเขตเกรนหรือภายนอกในเกรนของแมทริกซ์ วัสดุภาคคิวบิก (cubic matrix grain) จึงเรียกเซรามิกชนิด นี้ว่า พาร์เซียลลี-สเทบิลائز์ เซอร์โคเนียม (Partially Stabilized Zirconia: PSZ) ข้อดีของเซอร์โคเนียม มีหลายด้าน ได้แก่มีความแข็งแรง (strength) ความเหนียว (toughness) การต้านทานความล้า (fatigue resistance) มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และ ความสวยงาม

พันธะทางกล (Mechanical bonding)

การยึดเซอร์โคเนียมกับโครงสร้างของฟัน ต้องการ พันธะการยึดติดที่มีความแข็งแรงซึ่งพันธะการยึดติดที่ดี จะต้องเกิดการยึดติดกันดังต่อไปนี้ในระดับไมโครเมตรลง ไปบนพื้นผิวที่ขรุขระของเซอร์โคเนียม การทำพื้นผิว เซอร์โคเนียมให้ขรุขระสามารถทำได้โดยการใช้กระดาษ ทรายขัด การขัดสีกับแบบพ่อน้ำยาในอากาศด้วย อนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์ที่มีขนาด 50-250 ไมโครเมตร และการใช้หัวกรองฟันกากเพชร Guazzato และคณะ [11] รายงานว่าการฟันทรายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากวัสดุภาคเตต拉ゴโนอลไปวัสดุภาคโมโนคลินิกซึ่งมีผล

ทำให้ความแข็งแรงของเซอร์โคเนียมลดลง วิธีทางกล ล่าสุดในการเตรียมพื้นผิวเซอร์โคเนียมให้ขรุขระคือ การทำ ชีล็อกทิฟ อินฟิลเตชัน เอทชิ่ง (Selective infiltration etching) เป็นวิธีปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียมให้มี การยึดอยู่ที่สูงขึ้น [12] โดยการสร้างรูระดับนาโนเมตร (nanomechanical retention) ซึ่งทำให้เรซินซีเมนต์ สามารถแทรกซึมเข้าไปได้อย่างดี วิธีนี้จะทำให้เพิ่ม แรงดึงระดับไมโครเมตร (microtensile) และความ แข็งแรงของพันธะ (bond strength) จากการทดลอง ของ Yamaguchi และคณะ [13] แสดงให้เห็นว่าความ ขรุขระของพื้นผิวเซอร์โคเนียมขึ้นอยู่กับขนาดของ อนุภาคอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ใช้ทำการปรับสภาพพื้นผิว ซึ่งการปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียมด้วยการเคลือบพิ ด้วยซิลิค้า (silica-coating) ที่มีขนาดอนุภาค 30 ไมโครเมตร ทำให้มีภาวะการเปียกของพื้นผิว (surface wettability) ที่ดี เพิ่มความแข็งแรงของพันธะและ ความเข้ากันกับพอร์ชเลนมากขึ้น

พันธะเคมี (Chemical bonding)-สารคู่ควบ ไชเลน (silane coupling agent)

ไชเลน (Silanes) คือสารประกอบอนินทรีย์ ที่ประกอบด้วยซิลิโคน (silicon : Si) ในทางทันตกรรม ไชเลนจะเป็นส่วนประกอบของเรซินคอมโพลิต (resin composite) สารยึดติด (adhesive agent) และเรซิน ซีเมนต์ จะทำให้เพิ่มภาวะการเปียกของพื้นผิวและการ ยึดอยู่ มีคุณสมบัติในการเพิ่มการไหลแพร่ของซีเมนต์ไป บนพื้นผิวและเข้ารูปเป็นรูป แล้วทำให้เกิดการยึดติดกัน ระหว่างซิลิค้าในกลาสท์เซรามิกและอินทรีย์แมทริกซ์ (organic matrix) ของเรซินซีเมนต์ด้วยไซโลกัเซนบридจ์ (siloxane bridges) [6] จากการทดลองของ Matinlinna และคณะ [14] กล่าวถึงวิธีการเคลือบไชเลนโดยใช้ ไชเลนที่มีขนาดอนุภาคอะลูมิเนียม จากนั้นนำไปพ่นทรายที่พื้นผิว ของอนุภาคอะลูมิเนียม ทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงาน ไปยังพื้นผิวเซรามิก ทำให้หัวเรือนพื้นผิวของเซรามิก มีการเคลือบด้วยซิลิค้า ซึ่งช่วยส่งเสริมการยึดติดโดยใช้

สารควบคู่ใช้เลน เช่น จากการทดลองปฏิกริยาใช้เลนในเชิง (silanization) ด้วยเอ็มพีเอส (3-methacryloyloxypropyl-trimethoxysilane : MPS) และเอชีพีเอส (3-acryloyloxypropyl-trimethoxysilane : ACPS) จะทำให้เพิ่มค่าความแข็งแรงของพันธะ นอกจากนี้ Aboushelib และคณะ [15] ยังกล่าวอีกว่าถ้าปรับสภาพผิวด้วยวิธีอินฟิลเตชันอ่อนทึบซึ่งช่วยเพิ่มการเขื่อมกันของสารคู่ควบคุณใช้เลนกับผิวเซอร์โคเนีย จากการศึกษาของ Atsu และคณะ [16] แสดงให้เห็นว่าการใช้เรซินชีเมนต์มีข้อดี เช่น เพิ่มความด้านทานการแตกหักของวัสดุบูรณะเซรามิกและฟันหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเซรามิกที่มีลิภากเป็นส่วนประกอบหลัก ช่วยเพิ่มการยึดติด ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในทางคลินิกของการบูรณะฟันด้วยเซรามิกขึ้นกับการยึดติดกันระดับ

ไมโครเมตربนพื้นผิว (micromechanical interlocking) ระหว่างพื้นผิวเซรามิกและเนื้อฟันร่วมกับพันธะเคมีของพื้นผิวเซรามิกและเรซินชีเมนต์ Blatz และคณะ [3] ได้รายงานว่าเรซินชีเมนต์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซรามิก แต่เซรามิกที่ต่างประเภทกันก็ต้องการเทคนิคการเตรียมพื้นผิวที่ต่างกันออกไป สารคู่ควบคุณใช้เลนไม่สามารถสร้างพันธะไชลอกอเนกประสงค์ระหว่างเรซินชีเมนต์กับเซอร์โคเนียได้ สารคู่ควบคุณใช้เลนทำให้เรซินชีเมนต์มีภาวะการเปียกของพื้นผิวได้ดีขึ้น [17,18] ประโยชน์ของการใช้สารคู่ควบคุณใช้เลนนำมาสู่เทคนิคการเตรียมพื้นผิวที่เรียกว่า การเคลือบໄโตรโนเบมิกอล เช่น ระบบโรカテค (Rocatec System) ของบริษัท 3M ESPE ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือระบบโคเจท (CoJet System) ของบริษัท 3M ESPE ที่ใช้ในทางคลินิก (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 แสดงเทคนิคการเตรียมพื้นผิวที่เรียกว่า การเคลือบໄโตรโนเบมิกอล: a) ระบบโรカテค ของบริษัท 3M ESPE ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ b) ระบบโคเจท ของบริษัท 3M ESPE ที่ใช้ในทางคลินิก

Figure 1 Conditioning surface technique is called tribochemical: a) Rocatec System, 3M ESPE in laboratory. b) CoJet System, 3M ESPE in clinic.

คัดลอกจาก: 3M ESPE dental products, www.solutions.3m.com

เช่นในการซ่อมครอบฟันกระเบื้องเคลือบโลหะ และครอบฟันเซรามิกล้วนที่แตกหักภายในช่องปาก ระบบโรคเทอสสามารถใช้ได้ทั้งเซรามิกที่มีโครงสร้างโลหะหรือเซรามิกที่มีโครงสร้างเป็นออกไซด์เซรามิก โดยทำให้พื้นผิวชุกระจาก การขัดลึกแบบพ่นอนุภาคในอากาศด้วยอนุภาคอะลูมินา 110 ไมโครเมตร (Rotatec-Pre) สารขัดถูกในอากาศ (Rotatec-Plus) เป็นการเตรียมพื้นผิวโดยการเคลือบชิลิกาออกอไซด์ โดยการทำมาหากริลไซเลน (methacryl silane) เพื่อช่วยในการยึดติดของชิลิกาไปบนพื้นผิวของเซรามิกที่มีโครงสร้างโลหะหรืออออกอไซด์เซรามิก วิธีการเคลือบโดยโรบโคเมคอลจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเรซินบีส-จีเอ็มเอ (bis-GMA) กับเซอร์โคเนีย Blatz และคณะ [19] ได้เปรียบเทียบความแข็งแรงของสารยึดติดและสารคู่คิวบไซเลนต่าง ๆ ในการยึดกันของเรซินซีเมนต์กับเซรามิกเซอร์โคเนีย โดยพบว่าการใช้อัมดีพีมอนอเมอร์ในสารยึดติดหรือสารคู่คิวบไซเลนปรับสภาพพื้นผิวของเซรามิกเซอร์โคเนียหลังจากการขัดลึกแบบพ่นอนุภาคในอากาศด้วยอนุภาคอะลูมินาออกอไซด์จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงแนวเฉือน (shear strength) ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า หมู่เอ็มดีพีในเรซินซีเมนต์ และสารคู่คิวบไซเลนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพันธะการยึดติดหลังจากการขัดลึกแบบพ่นอนุภาคในอากาศที่พื้นผิวของเซรามิกที่มีเซอร์โคเนียและอะลูมินาเป็นส่วนประกอบหลัก [20,21] ดังนั้นการเคลือบด้วยชิลิกาตามด้วยการใช้สารยึดติดที่มีหมู่เอ็มดีพีหรือสารคู่คิวบไซเลนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงระหว่างเซรามิกเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์ [16] ซึ่งให้ผลในแนวทางเดียวกันกับ Amaral R และคณะ [22] พบว่าเมื่อใช้เรซินซีเมนต์ร่วมกับการเคลือบโดยโรบโคเมคอลและสารคู่คิวบไซเลน จะเพิ่มความแข็งแรงการยึดอยู่ให้กับเซอร์โคเนียเซรามิกมากขึ้น

ไพรเมอร์ (Primer) – การเคลือบด้วยชิลิกา

การเคลือบพื้นผิวของเซรามิกอะลูมินาหรือเซอร์โคเนีย จะใช้วิธีการเคลือบโดยโรบโคเมคอล ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการไปแล้วข้างต้น Heikkinen และคณะ [23] พบว่าถ้าเพิ่มความดันอากาศในการกระบวนการ

ไตรโบเคมีคอล จะทำให้เพิ่มความแข็งแรงของพันธะการยึดติด นอกจากร้าน Thompson และคณะ [24] ได้แสดงให้เห็นว่าถ้าปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยชิลิกาออกอไซด์ร่วมกับใช้สารไซเลนจะทำให้เพิ่มความแข็งแรงของพันธะการยึด นอกจากร้านมีความพยายามสร้างการยึดติดทางเคมีกับเซอร์โคเนีย โดยใช้ไพรเมอร์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงระหว่างเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนียในชื่อ เซรามิกไพรเมอร์ (ceramic primer) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากไซเลนและมอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรด (acidic monomer) เช่น หมู่เอ็มดีพี ผลจากการศึกษาต่าง ๆ พบว่าหมู่เอ็มดีพีมีพันธะเคมีกับเซอร์โคเนีย โดยหมู่ฟอสเฟตเอสเตอร์ (phosphate ester group) ของเอ็มดีพีสามารถยึดได้โดยตรงกับออกอไซด์ของเซรามิก [17] หมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) บนพื้นผิวเซอร์โคเนียและเซรามิกไพรเมอร์ ลงเสริมการยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์โดยเกิดพันธะไชลอกเซน [7] เอ็มดีพี พบได้ในเรซินซีเมนต์พาเนาเรีย (Panavia) และในไพรเมอร์บางชนิดเช่น อัลลอยไพรเมอร์ (Alloy Primer) เคลียพิว เอสบีบอนด์ (Clearfil SE Bond) พอร์ซเลนบอนด์แอคทิเวเตอร์ (Porcelain Bond Activator) และเคลียพิวเซรามิกไพรเมอร์ (Clearfill Ceramic Primer)

ซีเมนต์ช่วยยึดของเซอร์โคเนีย (Luting of zirconia)

ซีเมนต์ช่วยยึดของเซอร์โคเนียจะเป็นเรซินซีเมนต์ ช่วยเพิ่มการยึดอยู่ ความแนบสนิทของขอบ (marginal adaptation) และการด้านการแตกหักของวัสดุภูรณะ (fracture resistance of restoration) [7,8,14,25] นอกจากนั้นแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงพันธะคือ ความหนาของเรซินซีเมนต์ ส่วนประกอบของเซอร์โคเนีย และวิธีการเชื่อมกันของเรซินซีเมนต์และฟัน

บทวิจารณ์และสรุป

ความสำเร็จในการบูรณะด้วยเซอร์โคเนียขึ้นกับหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือการยึดกันระหว่างเซรามิกและเนื้อฟัน พันธะทางกลและทางเคมีที่ยึดระหว่างพื้น

ผิวของเซรามิกและผิวพื้น เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติด เซรามิกที่ต่างชนิดกันก็จะใช้วิธีเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไป ระบบที่ช่วยเพิ่มการยึดด้วยพื้นฐานต่างๆ อาทิ วิธีการใช้สารไฮเลนและวิธีการเคลือบโดยโนเบเมคิคอลที่พื้นผิวของเซรามิก ทั้งสองวิธีนี้ໄວ่ต่อลิ่งกระดุนต้องควบคุมเวลาและใช้เครื่องมือพิเศษร่วมด้วย อาทิ หอย ฯ การศึกษาเก่อนหน้านี้พบว่า เรซินชีเมนต์กับไพรเมอร์สามารถเกิดการประสานกันได้ดี กับพื้นผิวเซรามิก เพราะเพิ่มการเปียกของพื้นผิวชีเมนต์ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมกันที่ดีระหว่างเรซินชีเมนต์และพื้นผิวของเซรามิก โดยเซรามิกไพรเมอร์เหล่านี้จะรวมสารคู่ควบไฮเลนและฟอสเฟตมอนอเมอร์ ต่างจากไฮเลนดังเดิมที่ไม่มีผลต่อเชอร์โคเนียเนื่องจากไม่มีชิลิกา เป็นส่วนประกอบ แอดไฮฟ์ฟมอนอเมอร์ที่พบในเรซินชีเมนต์และไพรเมอร์ เช่น เอ็มดีพีและพรีเมททา ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเชอร์โคเนีย โดยการเพิ่มพื้นฐานทางเคมีกับเชอร์โคเนียมออกไซด์ มอนอเมอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหล่านี้จะไปทำปฏิกิริยา กับออกไซด์ที่พื้นผิวของเชอร์โคเนีย ดังนั้นหลักการศึกษาจึงได้แนะนำให้ใช้สารที่มีหมู่เอ็มดีพี กับกลุ่มออกไซด์เซรามิก

เอกสารอ้างอิง

1. Raigrodski AJ. Contemporary materials and technologies for all-ceramic fixed partial dentures: a review of the literature. *J Prosthet Dent* 2004; 92(6): 557-562.
2. Giordano RA. Dental ceramic restorative systems. *Compend Contin Educ Dent* 1996; 17(8): 779-782.
3. Blatz MB, Sadan A, Kern M. Resin-ceramic bonding: a review of the literature. *J Prosthet Dent* 2003; 89(3): 268-274.
4. Sriamporn T, Thamrongananskul N, Busabok C, Poolthong S, UO M, Tagami J. Dental zirconia can be etched by hydrofluoric acid. *Dent Mater J* 2014; 33(1): 79-85.
5. Borges GA, Sophr AM, de Goes MF, Sobrinho LC, Chan DC. Effect of etching and airborne particle abrasion on the microstructure of different dental ceramics. *J Prosthet Dent* 2003; 89(5): 479-488.
6. Bottino MA, Valando LF, Scotti R, Buso L. Effect of surface treatments on the resin bond to zirconium-based ceramic. *Int J Prosthodont* 2005; 18(1): 60-65.
7. Yoshida K, Tsuo Y, Atsuta M. Bonding of dual-cured resin cement to zirconia ceramic using phosphate acid ester monomer and zirconate coupler. *J Biomed Mater Res B Appl*
8. Komine F, Kobayashi K, Saito A, Fushiki R, Koizumi H, Matsumura H. Shear bond strength between an indirect composite veneering material and zirconia ceramics after thermocycling. *J Oral Sci* 2009; 51(4): 629-634.
9. Conrad HJ, Seong WJ, Pesun IJ. Current ceramic materials and systems with clinical recommendations: a systematic review. *J Prosthet Dent* 2007; 98(5): 389-404.
10. Piconi C, Maccauro G. Zirconia as a ceramic biomaterial. *Biomaterials* 1999; 20(1): 1-25.
11. Guazzato M, Quach L, Albakry M, Swain MV. Influence of surface and heat treatments on the flexural strength of Y-TZP dental ceramic. *J Dent* 2005; 33(1): 9-18.
12. Aboushelib MN, Kleverlaan CJ, Feilze AJ. Selective infiltration-etching technique for a strong and durable bond of resin cements to zirconia-based materials. *J Prosthet Dent* 2007; 98(5): 379-388.

13. Yamaguchi H, Ino S, Hamano N, Okada S, Teranaka T. Examination of bond strength and mechanical properties of Y-TZP zirconia ceramics with different surface modifications. *Dent Mater J* 2012; 31(3): 472-480.
14. Matinlinna JP, Heikkinen T, Ozcan M, Lassila LV, Vallittu PK. Evaluation of resin adhesion to zirconia ceramic using some organosilanes. *Dent Mater* 2006; 22(9): 824-831.
15. Aboushelib MN, Matinlinna JP, Salameh Z, Ounsi H. Innovations in bonding to zirconia-based materials: Part I. *Dent Mater* 2008; 24(9): 1268-1272.
16. Atsu SS, Kilicarslan MA, Kucukesmen HC, Aka PS. Effect of zirconium-oxide ceramic surface treatments on the bond strength to adhesive resin. *J Prosthet Dent* 2006; 95(6): 430-436.
17. Kern M, Wegner SM. Bonding to zirconia ceramic: adhesion methods and their durability. *Dent Mater* 1998; 14(1): 64-71.
18. Ozcan M, Vallittu PK. Effect of surface conditioning methods on the bond strength of luting cement to ceramics. *Dent Mater* 2003; 19(8): 725-731.
19. Blatz MB, Sadan A, Martin J, Lang B. In vitro evaluation of shear bond strengths of resin to densely-sintered high-purity zirconium-oxide ceramic after long-term storage and thermal cycling. *J Prosthet Dent* 2004; 91(4): 356-362.
20. Dérand P, Dérand T. Bond strength of luting cements to zirconium oxide ceramics. *Int J Prosthodont* 2000; 13(2): 131-135.
21. Blatz MB, Sadan A, Arch GH Jr, Lang BR. In vitro evaluation of long-term bonding of Procera AllCeram alumina restorations with a modified resin luting agent. *J Prosthet Dent* 2003; 89(4): 381-387.
22. Amaral R, Rippe M, Oliveira B, Cesar P, Bottino M, Valandro L. Evaluation of Tensile Retention of Y-TZP Crowns After Long-term Aging: Effect of the Core Substrate and Crown Surface Conditioning. *Oper Dent* 2014 May 8. [Epub ahead of print]
23. Heikkinen TT, Lassila LV, Matinlinna JP, Vallittu PK. Effect of operating air pressure on tribochemical silica-coating. *Acta Odontol Scand* 2007; 65(4): 241-248.
24. Thompson JY, Stoner BR, Piascik JR, Smith R. Adhesive/cementation to zirconia and other non-silicate ceramics: Where are we now?. *Dent Mater* 2011; 27(1): 71-82.
25. Lüthy H, Loeffel O, Hammerle CH. Effect of thermocycling on bond strength of luting cements to zirconia ceramic. *Dent Mater* 2006; 22(2): 195-200.

ติดต่อที่ความ:

อาจารย์ ทันตแพทย์ ธีรชัย ลิมป์ล่าวัณย์
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทร์วิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-649-5212
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ingot_030@hotmail.com

Corresponding author :

Dr. Teerachai Limlawan
Department of Conservative Dentistry and
Prosthodontics, Faculty of Dentistry,
Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23,
Wattana, Bangkok, 10110 Thailand.
Tel: 02-649-5212
E-mail: ingot_030@hotmail.com